



Физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Хотрок Руф Н, Элемент А, В, С	Хотрок Руф Н ПРО, Элемент А, В, С	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	110	120	ГОСТ EN 1602
Теплопроводность при (283±1)К, λ10	Вт/(м·К)	0,036	0,036	ГОСТ EN 12667 ГОСТ 31925
Расчетные значения теплопроводности: - для условий эксплуатации А, λА - для условий эксплуатации Б, λБ	Вт/(м·К) Вт/(м·К)	0,039 0,044	0,039 0,044	ГОСТ 59985-2022 ГОСТ 59985-2022
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	33	42	ГОСТ EN 826
Прочность при сосредоточенной нагрузке	Н	430	500	ГОСТ EN 12430
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении	кг/м ²	1,0	1,0	ГОСТ EN 1609
Содержание органических веществ	% по массе	4,5	4,5	ГОСТ 31430
Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	0,3	0,3	ГОСТ 25898
Группа горючести	Степень	НГ	НГ	ГОСТ 30244

Логистические параметры

Наименование показателя	Элемент А		Элемент В		Элемент С	
	Хотрок Руф Н Клин 4,2%	Хотрок Руф Н ПРО Клин 4,2%	Хотрок Руф Н Клин 4,2%	Хотрок Руф Н ПРО Клин 4,2%	Хотрок Руф Н Клин 4,2%	Хотрок Руф Н ПРО Клин 4,2%
Плотность, кг/м ³	110	120	110	120	110	120
Толщина, мм	15-40		55-80		50-50	
Длина, мм	600		600		600	
Ширина, мм	1200		1200		1200	
Кратность заказа, плит	8		8		6	
Объем, м ³ /шт.	0,0198		0,0378		0,036	
Объем, м ² /шт.	0,72		0,72		0,72	
Кол-во шт./ паллета	320		160		180	
Стоимость, руб./шт., без логистики	254,00	270,00	482,60	513,00	342,00	360,00
Стоимость, руб./м ³ , без логистики	12 700,00	13 500,00	12 700,00	13 500,00	9 500,00	10 000,00