DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA REMUGEL A+B
GEL POLIURETANICO BICOMPONENTE TRASPARENTE A SOLVENTE

DESCRIZIONE

REMUGEL A+B è un formulato trasparente gelatinoso, bicomponente a base solvente, a base di resine poliuretaniche alifatiche. È una finitura protettiva trasparente per graniglia decorativa, stone carpet e rivestimenti resinosi, con eccellente resistenza all'ingiallimento e aspetto lucido.

REMUGEL forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità e una buona resistenza all'abrasione e al graffio. Resiste ai raggi ultravioletti grazie a filtri UV che ne prevengono il degrado foto-ossidativo.

UTILIZZI

Finitura protettiva per rivestimenti resinosi o in graniglia decorativa (stone carpet).

SUPPORTO

Il supporto non deve essere bagnato né inconsistente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Graniglia decorativa: rimuovere l'eventuale polvere residua e asportare i ciottoli distaccati o sporgenti.

Rivestimenti in resina esistenti: vanno abrasivati o molati, eliminando quindi i residui di polvere. Nel caso di rivestimenti in resina appena realizzati occorre verificare il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.

APPLICAZIONE

Unire i due componenti (A+B) e miscelare con trapano miscelatore per 1 minuto. Applicare la miscela con rullo per resina, per un consumo di circa 0,300 kg/m^2.

Per ottenere una superficie ruvida e antisdrucciolevole aggiungere, al momento della miscelazione dei due componenti, il 5% di SFERETTE DI VETRO GROSSE o il 10% di QUARZO B0/B1.

AVVERTENZE

Evitare di preparare miscele parziali di prodotto, per non incorrere in errori accidentali che potrebbero comportare un mancato o incompleto indurimento.

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	Trasparente
Consumo	A rullo: circa 0,300 kg/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

DESCRIZIONE	RISULTATO
Peso specifico (a 25°C)	Miscela A+B: circa 1,00 g/ml
Viscosità (a 25°C)	Miscela A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS)
Pulizia attrezzi	Solvente universale
Magazzinaggio	12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C; porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Rapporto di miscela (in peso)	A = 100, B = 27
Pot-life (50% U.R.)	a 25°C: 90 min a 35°C: 40 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C: 8-10 ore a 35°C: 5-7 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C: 12-24 ore
Trafficabile (50% U.R.)	3-5 giorni
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C: 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperatura tra +10°C e +35°C

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Aspetto	Lucido

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2025 REMUGEL A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it