DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA CERA MT

CERA METALLIZZATA LUCIDANTE PROTETTIVA A DOPPIA RETICOLAZIONE – LUCIDA O OPACA

DESCRIZIONE

CERA MT, disponibile in versione lucida e opaca, è una cera metallizzata a doppia reticolazione e altissima resistenza, concepita appositamente per la protezione dei pavimenti in resina. La doppia reticolazione lega tra loro tutti i componenti del film realizzando un eccellente strato protettivo, particolarmente flessibile e resistente, che riduce i rischi di deterioramento e imbrattamento della superficie (graffi, aloni, segni di scarpe, ecc.). La protezione conferisce un'elevatissima tolleranza al traffico e ai lavaggi, anche con detergenti forti e all'alcool.

- Doppia reticolazione: film flessibile e altamente resistente.
- Riduce graffi, aloni e segni di scarpe; elimina lo "spolverio" del pavimento.
- Film classificato "resistente allo scivolo" (conforme allo standard CSMA/USA).
- Adatto ai pavimenti in PVC antistatico: non ne altera la conducibilità.

CERA MT, oltre alle superfici in resina, è altresì adatta a proteggere, ravvivare e lucidare tutti gli altri tipi di pavimenti (marmo, granito, legno, PVC, gomma, graniglia, linoleum, monocottura, ecc.), sui quali facilita la consueta pulizia e, ove presente, elimina quel fastidioso "spolverio" del pavimento.

UTILIZZI

Specifica per pavimenti e rivestimenti in resina. Per tutti i tipi di pavimenti in pietra, marmo, granito (non piombate), cotto, legno, parquet, superfici cementizie, ecc. Superfici sintetiche (linoleum, PVC, gomma), superfici in resina (epossidiche, poliuretaniche, ecc.). Pavimenti antistatici. Per uso interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Lavare e sgrassare accuratamente la superficie con detergenti che non contengano tracce di cere o similari e risciacquare abbondantemente. La superficie deve essere perfettamente asciutta, pulita e priva di fonti di distacco (polvere, grasso, oli, sporco in genere).

APPLICAZIONE

CERA MT è pronta all'uso. Versare una piccola quantità di prodotto sul pavimento e distribuirla omogeneamente utilizzando uno spandicera o un normale "lavatutto" in microfibra (a panno singolo). Attendere almeno 1 ora (2 per pavimenti in marmo e granito), assicurandosi che il prodotto si sia completamente asciugato, quindi applicare una seconda mano e, se necessaria, una terza. Una migliore adesione su superfici in marmo e granito si ottiene passando, dopo due giorni dal primo trattamento, un ulteriore strato di CERA MT con macchina ad alta velocità munita di disco crema.

La resa finale del prodotto è di 40-70 g/m^2 in funzione della porosità del supporto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Tipo di prodotto	Monocomponente, pronto all'uso
Aspetto	Liquido bianco
Aspetto finale della superficie	Lucido o opaco, secondo la versione
pH	8,4 ± 0,2
Peso specifico	1,036 g/l
Sostanza secca	25%
Sostanza attiva	29%
Coefficiente di attrito (ASTM 2447/75)	0,56
Solubilità in acqua	Solubile
Infiammabilità	Non infiammabile
Confezione	Lt 5
Magazzinaggio	1 anno, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5°C e +35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Tempo di asciugatura	ca. 30-45 min
Tempo di sovrapplicabilità	ca. 60 min (2 ore per marmo e granito)
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Consumo medio finale	A seconda dell'assorbimento del supporto, ca. 40-70 g/m^2
Attrezzi di applicazione	Spandicera o "lavatutto" in microfibra a panno singolo
Pulizia attrezzi	Acqua

AVVERTENZE

Teme il gelo: non applicare a temperatura inferiore a +5°C. Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Verificare preventivamente l'adesione e la stendibilità sui pavimenti in PVC paraffinato.

Irritante per gli occhi: in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento lucido protettivo a base di cera ad alta reticolazione di pavimenti in resina, cotto, marmo, granito, ceramica, PVC, linoleum, legno, pietre, anche soggetti ad alto traffico, con CERA MT applicata mediante spandicera o lavatutto in microfibra in misura di 40-70 g/m^2.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 CERA MT | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione del prodotto sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it