DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA DS-REMUK TIX
LEGANTE ALIFATICO

CAMPI DI APPLICAZIONE

Realizzazione di pavimentazioni drenanti e rivestimenti, per interni ed esterni (sale mostra, negozi, magazzini, stradelli pedonali, cortili e terrazzi spessore 1 cm).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti solidi, compatti, asciutti e non soggetti a umidità di risalita capillare, puliti ed esenti da oli e grassi. Trattare eventualmente le superfici mediante pallinatura o levigatura seguita da aspirazione dei residui. In alternativa si consiglia la realizzazione di un sottofondo cementizio o di un massetto epossidico. È consigliato l'uso di un primer idoneo.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Miscelare il prodotto con inerti minerali colorati o monocromatici di qualunque granulometria, con miscelazione manuale (trapano con elica a basso numero di giri).

Per ottenere un prodotto finito con il massimo della resistenza chimica e meccanica si raccomanda l'uso di graniglie pulite da oli o grassi ed **esenti da umidità**.

Il rapporto tra graniglia e legante è fortemente dipendente dalla forma, dalla dimensione e dalla porosità della graniglia. A livello indicativo 3,5 kg di DS-REMUK TIX per 25 kg di ghiaino.

La quantità corretta di legante è quella strettamente necessaria per bagnare la superficie della graniglia e da prodotto necessario da stendere sul verticale da realizzare. Solo dopo applicare la miscela di DS-REMUK TIX e ghiaino sul supporto.

DESIGN SYSTEMS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Sistema monocomponente alifatico tixtropico, esente da solventi, non ingiallente, con ottima resistenza chimica e buona maturazione a freddo (non applicare con temperature inferiori a 5°C).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	RESINA
Colore	Incolore
Viscosità a 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densità a 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE
Lavorabilità (impasto, 25°C, 65% U.R.)	h	1 - 2
Secco al tatto (25°C, 65% U.R.)	h	14 - 18
Pedonabilità (15°C, 65% U.R.)	h	14 - 36
Pedonabilità (25°C, 65% U.R.)	h	12 - 14
Indurimento completo (25°C, 65% U.R.)	gg	7 - 8
Resistenza a flessione (graniglia 1-2 mm, 16:1, 3 gg a 25°C, 65% U.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Resa indicativa di graniglia (4-6 mm, spessore circa 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Resa indicativa di legante* (graniglia 4-6 mm, spessore circa 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Le quantità di legante possono variare in funzione della distribuzione granulometrica della graniglia.

STOCCAGGIO E PRECAUZIONI

ATTENZIONE: tutti i prodotti temono sia le alte sia le basse temperature; con temperature superiori ai 30/35°C adottare tutte le precauzioni possibili o non eseguire il lavoro.

STOCCAGGIO: il prodotto teme l'umidità, chiudere sempre bene le confezioni dopo l'utilizzo. Il prodotto è conservabile per sei mesi in contenitori ben chiusi, in ambiente fresco e asciutto.

Consultare la scheda di sicurezza e attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale e allo smaltimento dei rifiuti.

Confezioni da kg 4,4.

Nota per l'utilizzatore: le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima revisione. L'utilizzatore deve assicurarsi dell'idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Il presente documento non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Data prima emissione: 5 ottobre 2020 | Rev. 1: 11 maggio 2026

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Maggio 2026 DS-REMUK | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it