DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA SILIKA LT

TRATTAMENTO CONSOLIDANTE E IDROREPELLENTE A BASE DI SILICATI DI LITIO

DESCRIZIONE

SILIKA LT è una soluzione acquosa a base di silicati di litio modificati, utilizzata per il trattamento superficiale di supporti a base cementizia interni ed esterni, orizzontali e verticali. Trattamento liquido superficiale con effetto consolidante, idrorepellente e protettivo per pavimenti in calcestruzzo nuovi o esistenti e superfici in calcestruzzo rifinite con spolvero di indurente minerale.

SILIKA LT penetra superficialmente nelle porosità del supporto e reagisce con la calce libera che normalmente viene prodotta durante la fase di idratazione del cemento. Tale reazione produce silicati di calcio idrati insolubili molto resistenti, che aumentano la compattezza e la robustezza della matrice cementizia. La superficie trattata assume un aspetto più lucido. Le superfici trattate sono caratterizzate da:

- Incremento della resistenza all'usura e delle resistenze chimiche.
- Riduzione della formazione di polvere.
- Ottima riduzione dell'assorbimento di acqua e liquidi in genere e dei sali in essi disciolti, quali ad esempio i cloruri, dannosi per le eventuali armature metalliche presenti.
- Mantenuta permeabilità al vapore acqueo.
- Resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
- Riduzione della ritenzione di sporco e della formazione di macchie ed efflorescenze.

Vantaggi: facilità di utilizzo e applicazione; la superficie trattata è semplice da pulire e manutenere; migliora l'estetica della superficie rendendola più lucida e preservandola dalla formazione di macchie ed efflorescenze; aumenta la durabilità della pavimentazione in calcestruzzo; riduce il fenomeno della reazione alcali-aggregato (pop-out) in presenza di aggregati alcali-reattivi nel supporto; protegge dai danni dei sali disgelanti, dall'azione delle intemperie e dai cicli gelo-disgelo.

UTILIZZI

SILIKA LT è indicato per pavimentazioni cementizie nuove o esistenti, anche finite con spolvero di indurente minerale, e trova largo impiego nei settori industriale, residenziale e del terziario: hangar, garage, parcheggi; centri commerciali, aree aperte al pubblico; officine, aziende meccaniche, industrie manifatturiere in genere; magazzini, logistiche, piazzali esterni; laboratori artigianali; ristoranti, scuole, musei, ecc. Può anche essere utilizzato nelle fasi finali del trattamento di lucidatura nel caso di pavimentazioni in calcestruzzo levigate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto cementizio da trattare deve essere perfettamente pulito e asciutto, esente da inquinanti, precedenti trattamenti protettivi o antievaporanti, trattamenti resinosi filmanti, polvere, parti friabili o in distacco. Non utilizzare detergenti a pH acido per l'eventuale lavaggio o pulizia preliminare della superficie. Qualora la superficie fosse già stata trattata con detergenti o prodotti acidificanti, ad esempio pigmenti, procedere a un lavaggio di neutralizzazione del pH prima della posa del prodotto.

APPLICAZIONE

SILIKA LT è pronto all'uso e deve solo essere rimescolato prima dell'utilizzo. Va applicato su pavimenti in calcestruzzo esistenti o di nuova realizzazione, dopo 1-2 giorni dal getto e comunque dopo il taglio dei giunti, spruzzandolo uniformemente con una pompa a bassa pressione sulla superficie da trattare oppure versandolo direttamente sulla pavimentazione e stendendolo immediatamente e omogeneamente.

La superficie trattata deve essere mantenuta continuamente bagnata per almeno 20-30 minuti con SILIKA LT: è molto importante evitare che si formino zone asciutte, per consentire una corretta e omogenea penetrazione del prodotto. Al termine di tale periodo provvedere all'eliminazione del liquido in eccesso, asciugando la superficie trattata. Terminate tali operazioni si consiglia di non transitare per almeno 24 ore.

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione si possono pulire semplicemente con acqua e sapone. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

AVVERTENZE

- Non applicare SILIKA LT su supporti molto polverosi e/o friabili o inconsistenti.
- Non applicare SILIKA LT su superfici sporche, inquinate da oli e/o sostanze grasse.
- Prima di applicare SILIKA LT verificare che la superficie si presenti asciutta in modo uniforme, senza residui di umidità e ristagni d'acqua.
- Effettuare sempre una prova preliminare su una ridotta porzione di superficie per verificare la presenza di eventuali contaminanti non visibili e/o non compatibili.
- Nel caso in cui si debbano applicare successivamente prodotti resinosi sulla superficie trattata, realizzare preliminarmente un'adeguata preparazione meccanica della superficie prima della posa del sistema resinoso ed eseguire prove preliminari su una ridotta porzione di superficie per verificarne l'adesione e la compatibilità.

Per un utilizzo sicuro del prodotto fare riferimento all'ultima versione della scheda di sicurezza. Prodotto per uso professionale.

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Consistenza	Liquido
Colore	Trasparente
Densità	1,07 g/cm^3
pH (ISO 4316)	11,5
Consumo	0,05-0,30 kg/m^2, in funzione del tipo di supporto, della sua assorbenza e delle condizioni ambientali durante la posa
Applicazione	A spruzzo con pompa a bassa pressione, o versato e steso direttamente
Transitabilità	Dopo almeno 24 ore dal trattamento
Pulizia attrezzi	Acqua e sapone (prima dell'indurimento)
Confezione	Tanica da 25 kg
Magazzinaggio	12 mesi negli imballi chiusi originali, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 SILIKA LT | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione del prodotto sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it