DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA PAVIFLOOR A+B
FORMULATO EPOSSIDICO COLORATO IN EMULSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

PAVIFLOOR A+B è una finitura colorata bicomponente a base di resine epossidiche e amminiche in dispersione acquosa, ad alto contenuto di solidi, per rivestimenti a elevata resistenza chimica. È particolarmente indicata per il trattamento di canaline e vasche di contenimento.

- Ottima resistenza all'usura.
- Facile pulibilità e sanificabilità della superficie.
- Buona resistenza all'acqua, alle soluzioni alcaline, ai detersivi e agli idrocarburi, sia altobollenti sia bassobollenti (olio, gasolio, benzina, ecc.).

PAVIFLOOR è idoneo per il rivestimento di pavimenti e pareti in ambienti con presenza di alimenti, sottoposti a valutazioni di sistema HACCP in conformità al Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

Il formulato è fornito in versione già colorata per alcune tinte o in versione non pigmentata (NP), con pasta colorante all'acqua fornita a parte.

UTILIZZI

Verniciatura colorata di pavimenti in calcestruzzo all'interno di fabbricati. Finitura per rivestimenti epossicementizi o epossidici a spessore. Idoneo per ambienti alimentari, in quanto facilmente pulibile e sanificabile. Rigenerazione della colorazione di pavimentazioni in resina. Rivestimento per zoccolature di locali asettici nell'industria alimentare e farmaceutica, in ospedali e in aree pubbliche.

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima a compressione di 25 N/mm^2 e a trazione di 1,5 N/mm^2.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I fondi in calcestruzzo dovranno essere solidi, asciutti (stagionati se di nuova costruzione), livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, disarmanti, polveri o altre sostanze. Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (abrasivatura o levigatura). Eventuali buchi e lievi anomalie possono essere preventivamente riparati con stucco epossidico. I pavimenti piastrellati vanno abrasivati o levigati fino a ottenere una superficie completamente opacizzata.

I rivestimenti in resina esistenti vanno abrasivati o levigati, eliminando quindi i residui di polvere. Le superfici cementizie assorbenti o tendenti a sfarinare vanno prima trattate con un primer epossidico all'acqua o con una ripresa di PAVIFLOOR diluito con il 50% in peso di acqua. I supporti preparati mediante

levigatura che presentano segni di abrasione vanno rasati con formulati idonei. I supporti umidi o soggetti a risalita capillare di umidità vanno trattati con un primer specifico (contattare il servizio tecnico Design Systems).

APPLICAZIONE

PAVIFLOOR già in tinta

Al momento dell'applicazione unire i due componenti predosati in un unico recipiente. Miscelare con cura per 2 minuti utilizzando un'attrezzatura adeguata (trapano con elica), avendo cura di pulire con una spatola le pareti dei contenitori per miscelare tutto il prodotto. Terminata la miscelazione, rispettare il tempo di induzione* lasciando riposare il prodotto nella latta. Aggiungere lentamente e sotto agitazione l'acqua di diluizione (consigliato 20% per la prima ripresa, 10% per la mano di finitura), rimescolare per 1 minuto e applicare a rullo, per un consumo di 0,130 kg/m^2 per ciascuna ripresa.

PAVIFLOOR NP + pasta colorante

Mescolare bene la pasta colorante per omogeneizzare eventuali sedimenti. Al momento dell'applicazione unire la pasta colorante al componente A e miscelare con cura. Aggiungere poi il componente B e miscelare per 2 minuti utilizzando un'attrezzatura adeguata (trapano con elica), avendo cura di pulire con una spatola le pareti dei contenitori. Terminata la miscelazione, rispettare il tempo di induzione* lasciando riposare il prodotto nella latta. Aggiungere lentamente e sotto agitazione l'acqua di diluizione (consigliato 20% per la prima ripresa, 10% per la mano di finitura), rimescolare per 1 minuto e applicare a rullo, per un consumo di 0,130 kg/m^2 per ciascuna ripresa.

Per ottenere una superficie antiscivolo aggiungere il 3-5% in peso di SFERETTE DI VETRO (FINI o GROSSE), mantenendo il prodotto in agitazione per evitarne la sedimentazione. PAVIFLOOR può essere applicato anche a rasare: in questo caso aggiungere alla miscela il 30% in peso di SFERETTE DI VETRO GROSSE e applicare con spatola americana, per un consumo massimo di 0,200 kg/m^2 di PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR deve essere applicato dopo il tempo di induzione ed entro il tempo di utilizzo, in funzione della temperatura ambientale (vedere i dati tecnici).

AVVERTENZE

Evitare di preparare miscele parziali di prodotto, per non incorrere in errori accidentali che potrebbero comportare un mancato o incompleto indurimento. Se non si rispettano i tempi di induzione e di utilizzo si possono avere difformità della finitura, evidenziate da diverso colore e grado di lucido. Come finitura va applicato a rullo, uniformando la superficie con movimenti paralleli.

Per applicazioni a basse temperature è possibile diluire il formulato con una miscela 1:1 di acqua e alcol etilico. Proteggere il prodotto applicato da umidità, condensa e acqua per almeno 24 ore.

Le tonalità del giallo, dell'arancione e alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa aggiuntiva di colore bianco). Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile, utilizzare per ciascuna area da trattare materiale proveniente da un unico lotto.

Alcuni colori a base di pigmenti organici (rossi, blu, verdi, gialli intensi, ecc.) tendono a cedere colore se sottoposti ad abrasione, a secco o a umido: in questi casi si consiglia di proteggere il colore con una ripresa di finitura trasparente. Non applicare su intonaci a base gesso destinati ad ambienti umidi (ad es. docce).

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	A richiesta secondo cartella colori
Consumo	0,130 kg/m^2 per ripresa
Peso specifico (a 25°C)	Miscela A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Parte A: 1,55 ± 0,05 g/ml Parte B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	Miscela A+B: 3.500-4.000 mPa · s (spindle 2, 5 rpm) Miscela A+B diluita al 10%: 800-1.300 mPa · s (spindle 2, 5 rpm)
Residuo secco (A+B)	69% in peso, 54% in volume
VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BA)
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 10°C e 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Rapporto di miscela (in peso)	Versione già in tinta: A = 100, B = 28 Versione NP: A = 85, pasta = 15, B = 28
Tempo di induzione	10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C)
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C: 130 min a 25°C: 105 min a 30°C: > 80 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 15°C: 18-22 ore a 25°C: 4-6 ore a 30°C: 2,5-3,5 ore

DESCRIZIONE	RISULTATO
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C: da 14 a 36 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C: da 14 a 36 ore
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C: 3 giorni
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C: 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperatura tra +15°C e +35°C, U.R. < 70%
Temperatura della superficie	Tra +10°C e +30°C
Manutenzione del rivestimento	Per la pulizia utilizzare detergenti neutri

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Aspetto	Superficie leggermente bucciata
Gloss (60°)	60-65 (*)
Resistenza all'abrasione (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, mola CS-17, 1000 giri, 1000 g)
Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Adesione pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Resistenza all'urto (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (classe 2)
Permeabilità all'acqua (EN 1062-3)	$w = 0{,}012\ kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	B_{fl}-s1
Scivolosità (D.M. 236/89)	$\mu > 0{,}40$ (con 3% di SFERETTE DI VETRO FINI)
Resistenze chimiche	Contattare il servizio tecnico Design Systems

(*) Il grado di brillantezza di PAVIFLOOR applicato è influenzato da diversi fattori: temperatura del materiale, umidità ambientale, temperatura di applicazione e porosità del supporto.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Aprile 2026 PAVIFLOOR A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it