DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA TIX-CEM
SISTEMA DECORATIVO EPOSSI-POLIAMMIDICO CEMENTIZIO

DESCRIZIONE

Sistema decorativo epossi-poliammidico cementizio tricomponente a base acqua.

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto tricomponente formulato con resine epossidiche modificate in emulsione, leganti idraulici, sali di silicio inerti ed un induritore poliammidico. Ha alto potere ancorante, buona resistenza all'acqua, ottimo potere aggrappante su superfici in cemento nuove e vecchie. TIX-CEM è un prodotto formulato per aderire perfettamente su cemento vecchio ed anche su cemento nuovo non completamente stagionato, piastrelle, mattoni e pietre. Rappresenta un ottimo trattamento superficiale, favorendo l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi ed impermeabilizzanti. Ha un'ottima capacità impermeabilizzante e costituisce un sistema a membrana tale da permettere la migrazione (permeabilità) del vapore e nello stesso tempo di resistere alla pressione di spinta positiva e negativa dell'H2O.

CAMPI DI APPLICAZIONE

TIX-CEM è specifico per la preparazione di supporti in cls per la realizzazione di pavimenti in resina epossidica o poliuretanica. L'assenza di solventi lo rende indicato per la preparazione di fondi, anche in ambienti chiusi, quali pavimenti civili ed industriali, pareti e pavimenti di celle frigorifere, serbatoi in cemento e depositi alimentari. Ottimo per la preparazione di superfici in mattoni o cls per realizzare finiture multistrato con sabbia a granulometria calibrata.

Miscelato con quarzi sferoidali a granulometria controllata crea il sistema TIX-CEM per la realizzazione di rivestimenti di gradevole impatto di design, dalla caratteristica texture.

PREPARAZIONE

La preparazione della superficie da trattare è di fondamentale importanza. TIX-CEM va applicato su fondi asciutti o leggermente umidi, ben puliti ed esenti da oli, grassi, residui di pitture ed altre parti asportabili. Se necessario provvedere a eliminare ogni traccia di qualsiasi agente inquinante. Il fondo deve essere stato realizzato almeno da 15 giorni. Una cattiva preparazione compromette l'adesione del prodotto.

DESIGN SYSTEMS

PROPRIETÀ FISICHE (VALORI TIPICI)

CARATTERISTICA	VALORE
Rapporto di catalisi ponderale A : B (A = base; B = indurente)	2 : 1 (in peso)
Pot-life a 20 °C	40 - 60 min
Adesione su cls (UNI EN 1542-1766)	> 3 N/mm^2 (rottura cls)
Resistenza a compressione (dopo 28 gg)	300 kg/cm^2
Permeabilità al vapore (UNI EN ISO 7783-2)	μ > 7000
Resistenza all'H2O di spinta positiva	7,5 kg/cm^2
Tempo di fuori polvere a 25 °C	4 ore
Tempo di sovraverniciabilità a 25 °C	12 ore
Tempo di indurimento completo a 25 °C	6 giorni
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Resistenza agli sbalzi termici (prodotto polimerizzato)	da -15 °C a +90 °C
Infiammabilità del prodotto	Non infiammabile

APPLICAZIONE

TIX-CEM può essere applicato a spatola senza alcuna diluizione o a pennello, rullo o spruzzo a seconda delle specifiche necessità e può essere diluito dal 5% al max 20% a seconda dell'utilizzo, impiegando acqua potabile.

Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +5 °C e +35 °C ed umidità relativa tra 35% e 75%.

Al momento di apertura di ogni confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni.

Miscelare quindi accuratamente i due componenti A (resina) e B (indurente) nel rapporto indicato. Successivamente aggiungere il terzo componente C (polvere) fino a un max di 15 kg, quindi mescolare fino a raggiungere un impasto omogeneo, senza grumi e di colorazione uniforme. Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto per l'uso. In caso il prodotto risultasse molto viscoso, diminuire la quantità del componente C.

Il prodotto può essere diluito dal 5% al 15% (su A+B) a seconda dell'utilizzo, impiegando acqua potabile.

La durata del prodotto catalizzato, ovvero il tempo utile per l'applicazione, è di circa 40-60 minuti (in condizioni ambiente); in funzione dell'applicazione si consiglia la preparazione di una quantità adeguata di prodotto in modo da garantirne la lavorabilità ottimale.

L'essiccazione raggiunge livelli di "fuori polvere" in 4 ore a 25 °C, sovraverniciabilità in 12 ore a 25 °C, completo indurimento in 6 giorni a 25 °C.

NOTA IMPORTANTE: la qualità dell'applicazione sarà influenzata dall'attrezzatura, dagli equipaggiamenti e dagli strumenti adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell'area di applicazione. Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

RESA

La resa è subordinata al tipo e al grado di scabrosità del supporto da trattare. Mediamente per ottenere 1 mm di spessore occorrono circa 1,5 kg/m^2 (A+B+C) di prodotto. Per superfici lisce, come piastrelle e cemento planare, sono sufficienti circa 0,5-0,6 kg/m^2.

CONFEZIONI

Sistema da 30 kg composto da secchi:

- Componente A: kg 10;
- Componente B: kg 5;
- Componente C: kg 15.

CONSERVAZIONE

Proteggere dal gelo, dal calore e dalla luce diretta del sole. In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, i componenti A e B si conservano per circa 12 mesi; il componente C per circa 6 mesi.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, maschera e indumenti del tipo riportato nella scheda di sicurezza.

Rispettare sempre le regolamentazioni e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e trasporto. Consultare la scheda tecnica, le direttive per l'applicazione e la scheda di sicurezza. Per ogni chiarimento o informazione invitiamo a contattare la nostra Assistenza Tecnica Clienti.

Nota per l'utilizzatore: le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari. Design Systems si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente senza alcun preavviso.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 TIX-CEM | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it