DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA DS-REMUK
LEGANTE ALIFATICO

CAMPI DI APPLICAZIONE

Realizzazione di pavimentazioni drenanti per interni ed esterni (sale mostra, negozi, magazzini, stradelli pedonali, cortili e terrazze). Per le superfici carrabili utilizzare uno spessore di almeno 1 cm.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare su supporti solidi, compatti, asciutti e non soggetti a umidità di risalita capillare, puliti ed esenti da oli e grassi. Trattare eventualmente le superfici mediante pallinatura o levigatura seguita da aspirazione dei residui. In alternativa si consiglia la realizzazione di un sottofondo cementizio o di un massetto epossidico. È consigliato l'uso di un primer idoneo.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Miscelare il prodotto con inerti minerali colorati o monocromatici di qualunque granulometria, con miscelazione manuale (trapano con elica a basso numero di giri) o automatica (betoniera).

Per ottenere un prodotto finito con il massimo della resistenza chimica e meccanica si raccomanda l'uso di graniglie pulite da oli o grassi ed **esenti da umidità**.

Il rapporto tra graniglia e legante è fortemente dipendente dalla forma, dalla dimensione e dalla porosità della graniglia. A livello indicativo:

- 45:1 per graniglia 4-8 mm (circa 900 gr di DS-REMUK per 25 kg di ghiaino);
- 30:1 per graniglia 3-5 mm (circa 1 kg di DS-REMUK per 25 kg di ghiaino).

La quantità corretta di legante è quella strettamente necessaria per bagnare appena la superficie della graniglia, senza fenomeni di colatura. Una volta pronta, versare la miscela sul pavimento senza far colare la resina in eccesso e senza raschiare il fondo del contenitore. Qualora si formi un accumulo di resina e ghiaia all'interno del contenitore utilizzato per l'impasto, tale accumulo non va **assolutamente** versato sul pavimento: aggiungere della ghiaia asciutta per far assorbire tutta la resina e solo dopo stendere sul pavimento.

Stendere l'agglomerato ottenuto mediante stagge o rastrelli e compattare con spatola americana liscia in plastica dura o, in caso di grandi metrature, con vibrocompattatrice meccanica.

Nella miscela aggiungere da un 3% al 5% di quarzo 0,1-0,3. Il giorno successivo, stendere a rullo una mano di resina Remuk, in caso si voglia migliorare il grip, spolverare al di sopra della pavimentazione le sfere di vetro. Un altro metodo è passare una monospazzola con feltro nero.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Sistema monocomponente alifatico, esente da solventi, non ingiallente, con ottima resistenza chimica e buona maturazione a freddo (non applicare con temperature inferiori ai 5°C).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	RESINA
Colore	Incolore
Viscosità a 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densità a 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

DESCRIZIONE	U.M.	VALORE
Lavorabilità (impasto, 25°C, 65% U.R.)	h	1 - 2
Secco al tatto (25°C, 65% U.R.)	h	14 - 18
Pedonabilità (15°C, 65% U.R.)	h	14 - 36
Pedonabilità (25°C, 65% U.R.)	h	12 - 14
Indurimento completo (25°C, 65% U.R.)	gg	7 - 8
Resistenza a flessione (graniglia 1-2 mm, 16:1, 3 gg a 25°C, 65% U.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Resa indicativa di graniglia (4-6 mm, spessore circa 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Resa indicativa di legante* (graniglia 4-6 mm, spessore circa 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Le quantità di legante possono variare in funzione della distribuzione granulometrica della graniglia.

STOCCAGGIO E PRECAUZIONI

ATTENZIONE: tutti i prodotti temono sia le alte sia le basse temperature; con temperature superiori ai 30/35°C adottare tutte le precauzioni possibili o non eseguire il lavoro.

STOCCAGGIO: il prodotto teme l'umidità, chiudere sempre bene le confezioni dopo l'utilizzo. Il prodotto è conservabile per sei mesi in contenitori ben chiusi, in ambiente fresco e asciutto.

Consultare la scheda di sicurezza e attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale e allo smaltimento dei rifiuti.

Nota per l'utilizzatore: le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima revisione. L'utilizzatore deve assicurarsi dell'idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Il presente documento non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Data prima emissione: 5 ottobre 2020 | Rev. 1: 11 maggio 2026

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Maggio 2026 DS-REMUK | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it