DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية FERPAV

مادة تقسية سائلة (CORAZZANTE) لترميم الأرضيات أو تغيير لونها

TOPCOAT

Top Coat هو نظام (طبقة تغطية) بسُمك منخفض جدًا مُصاغ خصيصًا، والمنتج المستخدم فيه يُسمى Ferpav.

يُستخدم منتج Ferpav لإعادة بناء أرضيات الخرسانة المطبوعة، والتكسيات (الحمامات والمطابخ والصالات والأثاث والأبواب وغيرها)، والأرضيات الداخلية الملساء أو المشغولة، والأرضيات الخارجية، وغير ذلك.

سهل التطبيق. التصاق ممتاز سواء في وجود الراتنج أو عند التلامس المباشر مع المُقسّي (corazzante) أو الخرسانة.

سرعة في التنفيذ مع تكاليف محدودة. قابل للطلاء فوقه بالراتنج الواقي DS-CS أو Epox 645 أو DS-Poltec أو Cera MT وغيرها.

الوصف

منتج Ferpav ثنائي المكوّنات: Ferpav بالإضافة إلى Acril FP؛ و Acril FP راتنج ملوّن متوفر في 24 لونًا، مُصاغ خصيصًا لخط منتجات Top Coat.

يجب أن يكون السطح الحامل سليمًا ونظيفًا وجافًا وخاليًا من الغبار أو الشحوم. تُزال بعناية الأجزاء الهشة ولبن الأسمنت (laitance) أو أي مواد غريبة أخرى. كما يجب أن تكون الخرسانة المكوّنة لسطح التلامس مستقرة ومقاومة من الناحية الإنشائية.

تُسوّى أعشاش الحصى والتجاويف والحفر الكبيرة إن وُجدت باستخدام المُقسّي Corpav المخلوط بالماء و Polimero 20 بنسبة 1 إلى 2. في حال وجود راتنج على الأرضية، يُطبَّق بعناية المذيب "Diluente-DS" ويُفرك بالرول من أجل تثبيت السطح؛ وعندما تجف الأرضية يُطبَّق بالرول منتج Uni-primer 280 New، وبعد 48 ساعة على الأقل يُشرع في تطبيق Ferpav.

يُطبَّق منتج Ferpav بالرش، مع الحرص الشديد على فرده بشكل منتظم دون ترك ممرات (فراغات).

لمعالجة الخرسانة المطبوعة، يجب ترك منتج Ferpav يجف جيدًا لمدة 5 أيام على الأقل (قد تؤدي درجات الحرارة إلى تغيّر المدد الزمنية)، ثم يُعتَّق بمنتج Antique (حسب نوع التشطيب المراد الحصول عليه) لإحداث تأثير مرقّط على السطح.

وبعد جفاف منتج Antique، تُحمى الأرضية براتنج DS-CS.

إذا استُخدم منتج Ferpav للتكسيات أو الأرضيات المزخرفة، فيمكن تلوينه وتدريجه ورسمه وغير ذلك بطرق مختلفة. ويجب بعد ذلك حمايته براتنج DS-CS أو Epox 645 أو Cera MT أو DS-Poltec.

يُورَّد Ferpav في عبوات بكميات مُجرَّعة مسبقًا من المكوّنين: المكوّن A (Ferpav) بوزن 20 kg + المكوّن B (Acril FP) بوزن 7,450 kg (قد تختلف الكمية حسب الألوان).

التحضير

يُضاف المكوّن A إلى المكوّن B مع أخذ المنتج بكامله.

يُخلط بعناية؛ وعندما يصبح الخليط الناتج متجانسًا في جميع أجزائه، يُشرع في التطبيق بالرش. يمكن تكرار التطبيق عدة مرات بعد الصنفرة.

الاستهلاك النظري: 0,500 kg/m²

درجة حرارة التطبيق: من +5°C إلى +35°C

زمن الصلاحية بعد الخلط (pot life) عند 20°C في العبوة: 60 دقيقة

التصلّب عند اللمس: 5-7 ساعات

المرور الخفيف: 3 أيام

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

التصلّب الكامل: 7 أيام

زمن إعادة الطلاء: بعد 96 ساعة

لون Ferpav: أبيض

يُحفظ المنتج في عبواته الأصلية المغلقة بإحكام، في أماكن باردة وجافة، عند درجة حرارة بين +5°C و +35°C لمدة 12 شهرًا.

تنظيف الأدوات: يجب تنظيف أدوات العمل فورًا بالماء بعد استخدامها.

لا يُطبَّق على أسطح حاملة عليها ماء راكد.

لا يُطبَّق عند درجات حرارة أقل من +5°C. المنتج يتأثر بالصقيع.

المنتج خالٍ من المذيبات وغير ضار من الناحية الفسيولوجية. ومع ذلك يُنصح باستخدام قفازات مطاطية عادية.

يُنصح باستخدام القفازات والكمامات الواقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. في حال وجود أملاح صاعدة قد ينفصل المنتج عن السطح الحامل؛ لذا تُجرى مسبقًا معالجة بمنتج مضاد للأملاح، مع إزالة راتنج الأرضية مسبقًا. يُجرى اختبار قبل تنفيذ العمل للتحقق من التصاق Ferpav مع المنتج المضاد للأملاح.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.