DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST FERPAV

TEČNI OČVRŠĆIVAČ ZA SANACIJU ILI PROMJENU BOJE PODA

TOPCOAT

Top Coat je sistem (obloga) vrlo male debljine, posebno formuliran, a proizvod koji se koristi naziva se Ferpav.

Proizvod Ferpav koristi se za obnovu podova od štampanog betona, obloga (kupatila, kuhinje, saloni, namještaj, vrata itd.), glatkih ili obrađenih podova u unutrašnjim prostorima, podova u vanjskim prostorima itd.

Lako se nanosi. Odlično prianjanje kako na smolu tako i u direktnom kontaktu s posipnim očvršćivačem ili betonom.

Brza ugradnja uz umjerene troškove. Može se prelakirati zaštitnom smolom DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT itd.

OPIS

Proizvod Ferpav je dvokomponentan: Ferpav plus Acril FP; Acril FP je obojena smola dostupna u 24 boje, posebno formulirana za liniju proizvoda Top Coat.

Podloga mora biti zdrava, čista, suha, bez prašine i masnoća. Trošne dijelove, cementno mlijeko ili druge strane tvari treba pažljivo ukloniti. Beton koji čini kontaktnu površinu mora, osim toga, biti statički stabilan i otporan.

Eventualna gnijezda šljunka, šupljine i veće rupe moraju se izravnati posipnim očvršćivačem Corpav zamiješanim s vodom i proizvodom Polimero 20 u omjeru 1 prema 2. Ako se na podu nalazi smola, pažljivo nanijeti rastvarač „Diluente-DS“ i umasirati valjkom kako bi se podloga konsolidirala; kada je pod suh, valjkom nanijeti proizvod Uni-primer 280 New i nakon najmanje 48 sati pristupiti nanošenju proizvoda Ferpav.

Proizvod Ferpav nanosi se prskanjem, uz veliku pažnju da se rasporedi ravnomjerno bez ostavljanja pruga.

Za obradu štampanog betona proizvod Ferpav treba ostaviti da se dobro osuši najmanje 5 dana (temperature mogu promijeniti ta vremena), a zatim ga treba patinirati proizvodom Antique (ovisno o vrsti završne obrade koja se želi postići), kako bi se na površini stvorio efekat mrlja.

Kada se proizvod Antique osuši, zaštititi pod smolom DS-CS.

Ako se proizvod Ferpav koristi za obloge ili dekorativne podove, može se bojiti, sjenčati, oslikavati itd. na različite načine. Nakon toga mora se zaštititi smolom DS-CS, ili Epox 645, ili Cera MT, ili DS-Poltec.

Ferpav je proizvod koji se isporučuje u pakovanjima, s unaprijed odmjerenom količinom dviju komponenti: komp. A (Ferpav) od 20 kg + komp. B (Acril FP) od 7,450 kg (količina može varirati ovisno o bojama).

PRIPREMA

Dodati komponentu A komponenti B, uzimajući cjelokupnu količinu proizvoda.

Pažljivo mijesati; kada je dobivena smjesa homogena u svim svojim dijelovima, pristupiti nanošenju prskanjem. Nanošenje je moguće ponoviti više puta, uz prethodno brušenje.

Teorijska potrošnja: 0,500 kg po m^2

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C

Vrijeme upotrebljivosti na 20°C, u pakovanju: 60 minuta

Suho na dodir: 5-7 sati

Lagan saobraćaj: 3 dana

Potpuno očvršćavanje: 7 dana

Vrijeme za prelakiranje: nakon 96 sati

Boja proizvoda Ferpav: BIJELA

U originalnim, hermetički zatvorenim pakovanjima, na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5°C i +35°C, proizvod se čuva 12 mjeseci.

Čišćenje alata: radni alat mora se odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Ne nanositi na podloge sa stajaćom vodom.

Ne nanositi na temperaturama nižim od +5°C. Proizvod je osjetljiv na mraz.

Proizvod ne sadrži rastvarače i fiziološki je bezopasan. Ipak se preporučuje korištenje običnih gumenih rukavica.

Preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica i maski. Držati dalje od dohvata djece. U prisustvu soli koje kapilarno izbijaju iz podloge proizvod bi se mogao odvojiti od podloge; prethodno izvršiti tretman proizvodom protiv soli, nakon što se prethodno ukloni smola s poda. Prije izvođenja radova izvršiti probu kako bi se provjerilo prianjanje proizvoda Ferpav na sredstvo protiv soli.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantirati da su one iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specifičnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvijek izvrše probe prije nanošenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.