DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT FERPAV

FLÜSSIGES HARTSTOFFMITTEL ZUR SANIERUNG ODER ZUM FARBWECHSEL VON BODENBELÄGEN

TOPCOAT

Das Top Coat ist ein speziell formuliertes System (Beschichtung) mit sehr geringer Schichtdicke; das verwendete Produkt trägt die Bezeichnung Ferpav.

Das Produkt Ferpav wird zur Wiederherstellung von Stempelbetonböden, für Beschichtungen (Bäder, Küchen, Wohnräume, Möbel, Türen usw.), glatte oder bearbeitete Innenböden, Außenböden usw. verwendet.

Leicht zu verarbeiten. Ausgezeichnete Haftung sowohl auf vorhandenem Harz als auch im direkten Kontakt mit dem Hartstoffeinstreumittel oder dem Beton.

Schnelle Verarbeitung bei geringen Kosten. Überstreichbar mit Schutzharz DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT usw.

BESCHREIBUNG

Das Produkt Ferpav ist zweikomponentig: Ferpav plus Acril FP; Acril FP ist ein farbiges Harz, das in 24 Farben erhältlich ist und speziell für die Produktlinie Top Coat formuliert wurde.

Der Untergrund muss gesund, sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Lose Teile, Zementschlämme (Zementleim) oder andere Fremdstoffe sind sorgfältig zu entfernen. Der Beton, der die Kontaktfläche bildet, muss außerdem statisch stabil und tragfähig sein.

Eventuelle Kiesnester, Hohlräume und größere Löcher sind mit dem Hartstoffeinstreumittel Corpav, angemischt mit Wasser und Polimero 20 im Verhältnis 1 zu 2, auszugleichen. Ist auf dem Boden Harz vorhanden, das Lösemittel „Diluente-DS“ sorgfältig auftragen und mit der Rolle einmassieren, um den Untergrund zu verfestigen; auf den trockenen Boden das Produkt Uni-primer 280 New mit der Rolle auftragen und nach mindestens 48 Stunden mit dem Auftragen von Ferpav fortfahren.

Das Produkt Ferpav wird im Spritzverfahren aufgetragen; dabei ist sorgfältig darauf zu achten, es gleichmäßig und ohne Streifen (Ansätze) zu verteilen.

Bei der Behandlung von Stempelbeton muss das Produkt Ferpav mindestens 5 Tage gut trocknen (die Temperaturen können die Zeiten verändern) und wird anschließend mit dem Produkt Antique antikisiert (je nach gewünschter Oberflächenausführung), um einen gefleckten Effekt auf der Oberfläche zu erzeugen.

Sobald das Produkt Antique getrocknet ist, den Boden mit dem Harz DS-CS schützen.

Wird das Produkt Ferpav für Beschichtungen oder dekorative Böden verwendet, kann es auf verschiedene Weise eingefärbt, schattiert, bemalt usw. werden. Anschließend muss es mit dem Harz DS-CS bzw. Epox 645 bzw. Cera MT bzw. DS-Poltec geschützt werden.

Ferpav wird in Gebinden mit vordosierter Menge der beiden Komponenten geliefert: Komp. A (Ferpav) zu 20 kg + Komp. B (Acril FP) zu 7,450 kg (die Menge kann je nach Farbe variieren).

VORBEREITUNG

Die Komponente A der Komponente B zugeben; dabei das gesamte Produkt entnehmen.

Sorgfältig mischen; sobald die entstandene Mischung in allen Teilen homogen ist, mit dem Auftragen im Spritzverfahren beginnen. Das Auftragen kann nach vorherigem Anschleifen mehrmals wiederholt werden.

Theoretischer Verbrauch: 0,500 kg pro m^2

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +35°C

Topfzeit bei 20°C, im Gebinde: 60 Minuten

Grifffest: 5-7 Stunden

Leichter Verkehr: 3 Tage

Vollständige Aushärtung: 7 Tage

Überstreichbarkeit: nach 96 Stunden

Ferpav Farbe: WEISS

In den dicht verschlossenen Originalgebinden, an kühlen und trockenen Orten, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Reinigung der Werkzeuge: Die Arbeitswerkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Nicht auf Untergründen mit stehendem Wasser auftragen.

Nicht bei Temperaturen unter +5°C auftragen. Das Produkt ist frostempfindlich.

Die Produkte sind lösemittelfrei und physiologisch unbedenklich. Es wird dennoch empfohlen, normale Gummihandschuhe zu tragen.

Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken wird empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei aufsteigender Salzbelastung (Salzausblühungen) könnte sich das Produkt vom Untergrund ablösen; vorher eine Behandlung mit einem Salzsperrmittel durchführen und zuvor das Harz vom Boden entfernen. Vor Ausführung der Arbeiten einen Test durchführen, um die Haftung von Ferpav auf dem Salzsperrmittel zu prüfen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it