DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA FERPAV

ENDURECEDOR SUPERFICIAL LÍQUIDO PARA LA RESTAURACIÓN O EL CAMBIO DE COLOR DEL PAVIMENTO

TOPCOAT

El Top Coat es un sistema (revestimiento) de muy bajo espesor, formulado específicamente, y el producto utilizado se denomina Ferpav.

El producto Ferpav se utiliza para la reconstrucción de pavimentos de hormigón impreso, revestimientos (baños, cocinas, salones, muebles, puertas, etc.), pavimentos de interior lisos o trabajados, pavimentos de exterior, etc.

Fácil de aplicar. Excelente adherencia tanto en presencia de resina como en contacto directo con el endurecedor superficial o el hormigón.

Rapidez de puesta en obra con costos contenidos. Repintable con resina protectora DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT, etc.

DESCRIPCIÓN

El producto Ferpav es bicomponente: Ferpav más Acril FP; Acril FP es una resina coloreada disponible en 24 colores, formulada específicamente para la línea de productos Top Coat.

El soporte debe estar sano, limpio, seco, sin polvo ni grasas. Las partes friables, la lechada de cemento u otras sustancias extrañas deben eliminarse cuidadosamente. Además, el hormigón que constituye la superficie de contacto debe ser estáticamente estable y resistente.

Los posibles nidos de grava, cavidades y grandes agujeros deben regularizarse con endurecedor superficial Corpav amasado con agua y Polimero 20 en proporción de 1 a 2. En presencia de resina sobre el pavimento, aplicar con cuidado el disolvente “Diluente-DS” y trabajarlo con rodillo, a fin de consolidar el fondo; con el pavimento seco, aplicar a rodillo el producto Uni-primer 280 New y, después de al menos 48 horas, proceder con la aplicación del Ferpav.

El producto Ferpav se aplica por pulverización, prestando mucha atención a extenderlo uniformemente sin dejar franjas sin cubrir.

Para el tratamiento del hormigón impreso, el producto Ferpav debe dejarse secar bien durante al menos 5 días (las temperaturas pueden hacer variar los tiempos) y, a continuación, debe envejecerse con el producto Antique (según el tipo de acabado que se desee obtener), para crear un efecto moteado sobre la superficie.

Una vez que el producto Antique esté seco, proteger el pavimento con resina DS-CS.

Si el producto Ferpav se utiliza para revestimientos o pavimentos decorados, este puede colorearse, matizarse, pintarse, etc. de distintas maneras. A continuación deberá protegerse con resina DS-CS, o bien Epox 645, o bien Cera MT, o bien DS-Poltec.

El Ferpav es un producto suministrado en envases, con la cantidad predosificada en los dos componentes: Comp. A (Ferpav) de 20 kg + Comp. B (Acril FP) de 7,450 kg (la cantidad puede variar según los colores).

PREPARACIÓN

Añadir el componente A al componente B, utilizando todo el producto.

Mezclar cuidadosamente; cuando la mezcla resultante sea homogénea en todas sus partes, proceder a la aplicación por pulverización. Es posible repetir la aplicación varias veces, previo lijado.

Consumo teórico: 0,500 kg por m^2

Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C

Vida útil a 20°C, en el envase: 60 minutos

Endurecimiento al tacto: 5-7 horas

Tráfico ligero: 3 días

Endurecimiento completo: 7 días

Tiempo de repintado: después de 96 horas

Color del Ferpav: BLANCO

En los envases originales, herméticamente cerrados, en lugares frescos y secos, a una temperatura entre +5°C y +35°C, el producto se conserva durante 12 meses.

Limpieza de las herramientas: las herramientas de trabajo deben limpiarse inmediatamente con agua después de su uso.

No aplicar sobre soportes con agua estancada.

No aplicar con temperaturas inferiores a +5°C. El producto es sensible a las heladas.

El producto está exento de disolventes y es fisiológicamente inocuo. En cualquier caso, se recomienda utilizar guantes de goma normales.

Se recomienda el uso de guantes y mascarillas de protección. Mantener fuera del alcance de los niños. En presencia de sales de ascensión capilar el producto podría desprenderse del soporte; efectuar previamente un tratamiento con producto antisales, retirando antes la resina del pavimento. Efectuar una prueba antes de realizar el trabajo, para comprobar la adherencia del Ferpav con el antisales.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.