DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ FERPAV

ÎNTĂRITOR DE SUPRAFAȚĂ LICHID PENTRU RENOVAREA SAU SCHIMBAREA CULORII PARDOSELII

TOPCOAT

Top Coat este un sistem (strat de acoperire) de grosime foarte mică, special formulat, iar produsul utilizat se numește Ferpav.

Produsul Ferpav este utilizat pentru reconstrucția pardoselilor din beton amprentat, a placărilor (băi, bucătării, saloane, mobilier, uși etc.), a pardoselilor de interior netede sau prelucrate, a pardoselilor de exterior etc.

Ușor de aplicat. Aderență excelentă atât în prezența rășinii, cât și în contact direct cu întăritorul de suprafață sau cu betonul.

Punere în operă rapidă, cu costuri reduse. Poate fi acoperit cu rășină de protecție DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT etc.

DESCRIERE

Produsul Ferpav este bicomponent: Ferpav plus Acril FP; Acril FP este o rășină colorată disponibilă în 24 de culori, special formulată pentru linia de produse Top Coat.

Suportul trebuie să fie sănătos, curat, uscat, fără praf sau grăsimi. Părțile friabile, laptele de ciment sau alte substanțe străine trebuie îndepărtate cu grijă. Betonul care constituie suprafața de contact trebuie, de asemenea, să fie stabil din punct de vedere static și rezistent.

Eventualele cuiburi de pietriș, cavități sau gropi mari trebuie regularizate cu întăritor de suprafață Corpav amestecat cu apă și Polimero 20 în raport de 1 la 2. În prezența rășinii pe pardoseală, aplicați cu grijă solventul „Diluente-DS” și masați cu rola; pentru consolidarea suportului, pe pardoseala uscată, aplicați cu rola produsul Uni-primer 280 New și, după cel puțin 48 de ore, treceți la aplicarea produsului Ferpav.

Produsul Ferpav se aplică prin pulverizare, acordând o atenție deosebită întinderii uniforme, fără a lăsa dungi.

Pentru tratarea betonului amprentat, produsul Ferpav trebuie lăsat să se usuce bine cel puțin 5 zile (temperaturile pot modifica timpii) și ulterior trebuie antichizat cu produsul Antique (în funcție de tipul de finisaj dorit), pentru a crea un efect pătat pe suprafață.

Odată ce produsul Antique s-a uscat, protejați pardoseala cu rășină DS-CS.

Dacă produsul Ferpav este utilizat pentru placări sau pardoseli decorate, acesta poate fi colorat, nuanțat, pictat etc. în diferite moduri. Ulterior va trebui protejat cu rășină DS-CS, sau Epox 645, sau Cera MT, sau DS-Poltec.

Ferpav este un produs livrat în ambalaje, cu cantitatea predozată a celor două componente: Comp. A (Ferpav) de 20 kg + Comp. B (Acril FP) de 7,450 kg (cantitatea poate varia în funcție de culori).

PREPARARE

Adăugați componenta A la componenta B, prelevând tot produsul.

Amestecați cu grijă; când amestecul rezultat este omogen în toate părțile sale, treceți la aplicarea prin pulverizare. Aplicarea poate fi repetată de mai multe ori, după o șlefuire prealabilă.

Consum teoretic: 0,500 kg/m^2

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C

Timp de utilizare (pot life) la 20°C, în ambalaj: 60 de minute

Uscare la atingere: 5-7 ore

Trafic ușor: 3 zile

Întărire completă: 7 zile

Timp de revopsire: după 96 de ore

Culoare Ferpav: ALB

În ambalajele originale, închise ermetic, în locuri răcoroase și uscate, la temperaturi între +5°C și +35°C, se păstrează timp de 12 luni.

Curățarea uneltelor: uneltele de lucru trebuie curățate imediat cu apă după utilizare.

Nu aplicați pe suporturi cu apă stagnantă.

Nu aplicați la temperaturi sub +5°C. Produsul este sensibil la îngheț.

Produsul nu conține solvenți și este inofensiv din punct de vedere fiziologic. Este totuși recomandabil să utilizați mănuși obișnuite de cauciuc.

Se recomandă utilizarea mănușilor și a măștilor de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În prezența sărurilor de ascensiune capilară, produsul s-ar putea desprinde de pe suport; efectuați în prealabil un tratament cu produs antisăruri, îndepărtând înainte rășina de pe pardoseală. Efectuați un test înainte de a executa lucrarea, pentru a verifica aderența produsului Ferpav la tratamentul antisăruri.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.