DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA FERPAV

CORAZZANTE LIQUIDO PER RISANAMENTO O CAMBIO COLORE PAVIMENTAZIONE

TOPCOAT

Il Top Coat è un sistema (rivestimento) a bassissimo spessore appositamente formulato, e il prodotto utilizzato è denominato Ferpav.

Il prodotto Ferpav viene utilizzato per la ricostruzione di pavimenti in cemento stampato, rivestimenti (bagni, cucine, saloni, mobili, porte, ecc..), pavimenti per interno lisci o lavorati, pavimenti per esterno, ecc...

Facile da applicare. Ottima adesione sia in presenza di resina che a contatto diretto con il corazzante o Cls.

Rapidità di messa in opera con costi contenuti. Sovra verniciabile con resina protettiva DS-CS, Epox 645, DS-Poltec, Cera MT, ecc…

DESCRIZIONE

Il Prodotto Ferpav è bi-componente; Ferpav più Acril FP, Acril FP è una resina colorata disponibile in 24 colori, appositamente formulata per la linea prodotto Top Coat.

Il supporto deve essere, sano, pulito, asciutto, privo di polvere o grassi. Parti friabili, lattime di cemento o altre sostanze estranee, vanno accuratamente rimosse. Il calcestruzzo costituente la superficie di contatto deve essere, inoltre, staticamente stabile e resistente.

Eventuali nidi di ghiaia, cavità, grosse buche, devono essere regolarizzati con corazzante Corpav impastato con acqua e Polimero 20 in ragione di 1 a 2. In presenza di resina sul pavimento, applicare con cura il solvente “Diluente-DS” e massaggiare con rullo, al fine di consolidare il fondo, a pavimento asciutto, applicare a rullo il prodotto Uni-primer 280 New e dopo almeno 48 ore procedere con l'applicazione del Ferpav.

Il prodotto Ferpav va applicato a spruzzo, facendo molta attenzione a stenderlo uniformemente senza lasciare corridoi.

Per il trattamento del cemento stampato, il prodotto Ferpav va fatto ben asciugare per almeno 5 giorni (le temperature possono far variare le tempistiche) e successivamente va antichizzato con il prodotto Antique (a secondo il tipo di finitura che si vuole ottenere), per creare un effetto maculato sulla superficie.

Una volta che il prodotto Antique sarà asciutto, proteggere il pavimento con resina DS-CS.

Se il prodotto Ferpav viene utilizzato per rivestimenti o pavimenti decorati, lo stesso può essere colorato, sfumato, dipinto, ecc… in vari modi. Successivamente dovrà essere protetto con resina DS-CS, opp. Epox 645, opp. Cera MT, opp. DS-Poltec.

Il Ferpav è un prodotto fornito in confezioni, con quantità predosata nei due componenti : Comp. A (Ferpav) di Kg. 20 + Comp. B (Acril FP) di Kg. 7,450 (la quantità può variare in base ai colori).

PREPARAZIONE

Aggiungere il componente A al componente B prelevando tutto il prodotto.

Miscelare accuratamente; quando la miscela che ne risulta è omogenea in tutte le sue parti, procedere a spruzzo con l'applicazione. È possibile ripetere l'applicazione più volte, previa carteggiatura.

Consumo Teorico: Kg 0,500 per mq

Temperatura di Applicazione: da + 5°C A + 35°C

Vita Utile a 20°C, su confezione: 60 minuti

Indurimento al Tatto: 5-7 ore

Traffico Leggero: 3 giorni

Indurimento Completo: 7 giorni

Tempo di Sovra Verniciatura: dopo le 96 ore

Ferpav Colore: BIANCO

Nelle confezioni originali, ermeticamente chiuse, in luoghi freschi ed asciutti, a temperatura tra +5°C e +35°C si conservano per 12 mesi.

Pulizia degli Attrezzi Gli attrezzi da lavoro devono essere immediatamente puliti con acqua dopo il loro uso.

Non applicare su supporti con acqua stagnante.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C. Il prodotto teme il gelo.

Sono esente da solventi e sono fisiologicamente Innocui. E' comunque consigliabile usare normali guanti in gomma.

Si raccomanda l'uso di guanti e mascherine protettive. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In presenza di sali di risalita il prodotto potrebbe essere distaccato dal supporto, effettuare precedentemente, un trattamento con prodotto antisale, rimuovendo precedentemente la resina del pavimento. Effetuare un test prima di fare il lavoro, per verificare l'adesione del Ferpav con l'antisale.

Le informazioni ivi contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche o di laboratorio alla data sopra riportata. Non possiamo quindi garantire che questi siano esaurienti, poiché l'uso del prodotto, non cade sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. La Design Systems si riserva di variarle senza preavviso. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare, Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. La Design Systems consiglia di effettuare sempre delle prove prima di applicare il prodotto, questo per garantirsi l'idoneità del prodotto stesso.