DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA MICRO-TOPP
M / BS / FINE – RIVESTIMENTO MINERALE A BASE DI SOLFATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MICRO-TOPP è l'unico rivestimento sul mercato a base di un legante minerale a base di solfati con le seguenti prestazioni: prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi cemento Portland; zero efflorescenze in tutte le condizioni, in quanto, a differenza di tutti gli altri leganti minerali, non presenta calce libera; presa rapida ed elevate resistenze iniziali, con un decimo del ritiro del cemento Portland e un quinto della porosità; maggiore resistenza ai solfati, agli acidi e in tutti gli ambienti aggressivi; un basso valore di pH, che lo rende maggiormente compatibile con tutti i protettivi poliuretanici sul mercato.

MICRO-TOPP, grazie alla sua particolare formulazione, permette di ottenere diversi tipi di finiture, tutte dalle caratteristiche estetiche gradevoli e moderne. La sua facile applicazione e il suo metodo di preparazione affidabile permettono al posatore di garantire prestazioni ed effetti estetici certi, indipendentemente dalla tecnica applicativa usata e dall'effetto voluto: superfici monolitiche, nuvolate, graffiate, spatolate, lucide, ecc., su substrati di varia natura. Miscelato con acqua, ha una lavorabilità leggera e cremosa ed è facilmente spatolabile in tutte le sue granulometrie, su svariate superfici, anche su reti in fibra di vetro. La sua velocissima asciugatura lo rende, dove richiesto, carteggiabile dopo circa 4 ore.

- Per esterno e interno, a parete e a pavimento.
- Applicabile a temperature da 5°C a 35°C.
- Disponibile in confezioni da 25 kg e da 14 kg.
- Disponibile in varie granulometrie.
- Colorato.
- Miscelazione meccanica.
- Applicazione a spatola o con frattazzo inox/plastica.
- Altissime prestazioni meccaniche.
- Senza efflorescenze.
- Presa rapida.
- Resistenza a solfati e acidi.
- Bassissime emissioni di CO_2.
- Facilità di posa, senza cemento.
- Usare dispositivi di protezione individuale.

INTERVENTI

Studiato principalmente per decorare pavimenti, pareti e arredi, è ottimo per realizzare superfici dall'aspetto materico in ambienti interni ed esterni. Ideale per usi commerciali e civili, garantisce un'ottima qualità estetica; può essere utilizzato anche come finitura di piscine, previa impermeabilizzazione con prodotti appositi.

SUBSTRATI

Permette di rifinire le più svariate superfici: pannelli in legno, MDF, ceramica, cartongesso, fibrocemento, multistrato.

DA NON UTILIZZARE

Su piscine non impermeabilizzate, su gomma, linoleum, poliuretano espanso, cartongesso non primerizzato, membrane impermeabili non cementizie e in presenza di umidità di risalita.

APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto verificare che il fondo sia compatibile, consistente, maturo e privo di polveri, oli, grassi, ecc. Aggiungere all'occorrenza il colorante per ottenere la tonalità desiderata.

Miscelare il prodotto con acqua pulita, versandola nella polvere nella quantità prescritta senza superare la percentuale indicata, e miscelare con miscelatore a elica a bassa velocità fino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciar riposare il prodotto 2-3 minuti prima dell'applicazione, per garantire un'ottima idratazione di tutti i componenti. L'applicazione va eseguita con spatola o frattazzo in acciaio inox o in plastica.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore / consistenza	Colorato / polvere
Residuo solido	100%
Massa volumica apparente	Circa 1,55 kg/l
Classificazione di pericolo (direttiva 1999/45/CE)	Irritante: leggere attentamente le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza
Conservazione	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
Confezioni	14 kg
Voce doganale	3824 50 90

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% U.R.)

DESCRIZIONE	RISULTATO
Acqua d'impasto	Dal 27% al 37% d'acqua su una parte di MICRO-TOPP M (in base al colore e all'effetto richiesti)
Durata dell'impasto	Circa 50 minuti
Consumo	Circa 1,5 kg/m^2 per mm di spessore
Contenuto minerale	> 35%
Idrossido di calcio libero	Assente
Temperatura di applicazione	Da +20°C a +40°C (non in pieno sole)

DESCRIZIONE	RISULTATO
Tempo fra due mani	Anche fresco su fresco (raccomandato per massimizzare l'effetto materico)
Tempo prima della finitura	6 ore
Messa in esercizio	Dipende dalla finitura
pH dell'impasto	Circa 11

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Resistenza a compressione (granulometria 0-200 µm, 28 gg)	> 35 MPa
Resistenza a flessione (granulometria 0-200 µm, 28 gg)	> 7 MPa
Resistenza all'abrasione (granulometria 0-200 µm, 28 gg, 3.000 giri – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	$c < 20\ kg/(m^2 \cdot min^{0,5})$
Permeabilità al vapore acqueo (EN 1745)	$\mu < 25$
Reazione al fuoco	Classe F
Abrasione Taber (strisce S42, 1.000 g, 100 giri)	0,1 g
Abrasione Taber (strisce S42, 1.000 g, 300 giri)	0,2 g
Abrasione Taber (strisce S42, 1.000 g, 500 giri)	0,3 g
Abrasione Taber (strisce S42, 1.000 g, 1.000 giri)	0,3 g

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Settembre 2025 MICRO-TOPP | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it