DESIGN SYSTEMS

SCHEDA TECNICA DS-POLTEC SOL A+B
VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE A SOLVENTE – LUCIDA, SATINATA E OPACA

DESCRIZIONE

DS-POLTEC SOL A+B è una vernice poliuretanica bicomponente trasparente a base solvente, formulata con resine poliuretaniche alifatiche, disponibile in versione lucida, satinata e opaca. Idonea per la finitura di rivestimenti resinosi o di pavimentazioni in calcestruzzo, con ottime resistenze meccaniche e chimiche.

- Forma una pellicola che mantiene buona flessibilità e buona resistenza all'abrasione e al graffio.
- Resiste ai raggi ultravioletti grazie a filtri UV che ne prevengono il degrado foto-ossidativo.
- Il film indurito resiste all'aggressione di molteplici acidi.
- Ottime resistenze meccaniche e chimiche.

UTILIZZI

Finitura per rivestimenti resinosi. Verniciatura di pavimenti in calcestruzzo. Trattamento di finitura anticorrosivo per strutture in calcestruzzo e ferro. Idoneo in particolare per aree di deposito batterie.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi rivestimenti in fase di distacco. Abrasivare superficialmente per favorire l'adesione. Si consiglia di utilizzare carte abrasive chiare con grana 150 o più fine. Dopo l'abrasione rimuovere completamente la polvere dalla superficie.

- **Rivestimenti in resina** già esistenti vanno abrasivati o molati, eliminando quindi i residui di polvere. Nel caso di rivestimenti in resina appena realizzati occorre verificare il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.
- **Superfici in calcestruzzo e laterizi** dovranno essere solide, stagionate, livellate, assorbenti, non inquinate da oli, polveri o altre sostanze. Preparare meccanicamente la superficie mediante carteggiatura o molatura e primerizzare con un primer idoneo.
- **Superfici metalliche:** applicare un fondo epossidico anticorrosivo previa preparazione meccanica.

APPLICAZIONE

Unire i due componenti (A+B) e miscelare servendosi di trapano miscelatore per 1 minuto. Applicare la miscela a rullo con un consumo di circa 0,100 kg/m^2. Per ottenere una superficie ruvida e antisdrucciolevole, aggiungere al momento della preparazione dei due componenti il 3-5% di SFERETTE DI VETRO o il 10-20% di QUARZO B0/B1 (vedere dati tecnici). Evitare di preparare miscele parziali di prodotto per non incorrere in errori accidentali che potrebbero comportare un mancato o incompleto indurimento. In caso di applicazione di una seconda mano effettuare una preventiva carteggiatura.

Qualora si debba travasare il componente A dalla sua confezione originale, mescolare con cura al fine di omogeneizzare gli agenti opacanti eventualmente sedimentati e ottenere così il valore di gloss nominale.

AVVERTENZE

In virtù della natura di questa tipologia di prodotto, prestare particolare attenzione al momento della stesura, al fine di evitare inestetismi come rullate, sormonti, differenze di gloss, ecc. In linea generale, distribuire la vernice sul supporto in modo omogeneo e nella giusta quantità; nel congiungersi con l'area appena verniciata, riprendere la verniciatura a qualche centimetro di distanza in modo da scaricare l'eccesso di prodotto e raccordarsi poi con la precedente area sfumando e dosando con attenzione la quantità applicata. Non attendere troppo per le sovrapposizioni: verniciare sempre "fresco su fresco". Nella realizzazione di grandi superfici è necessario il movimento coordinato di diversi applicatori. L'applicazione a pennello origina un film con un gloss finale più elevato rispetto all'applicazione a rullo.

Il prodotto contiene solventi: è necessario che gli applicatori indossino gli idonei dispositivi di protezione respiratoria indicati nella scheda di sicurezza. Si raccomanda di compartimentare in modo opportuno le aree di lavoro durante l'applicazione e nelle ore successive. Durante la fase di evaporazione, la natura dei solventi impiegati può creare odori fastidiosi per i non addetti ai lavori presenti negli ambienti vicini: quando possibile, aerare bene i locali.

Prodotto ad uso professionale: l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

DATI PRODOTTO

DESCRIZIONE	RISULTATO
Colore	Trasparente
Consumo	A rullo: circa 0,100 kg/m^2
Peso specifico (a 25°C)	Miscela A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	Miscela A+B: 500 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm)
Residuo secco (A+B)	59-61% in peso
VOC pronto uso (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS)
Pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C; porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Rapporto di miscela (in peso)	A = 100, B = 33
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C: 70 min a 25°C: 40 min a 35°C: 25 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C: 20-24 ore a 25°C: 12-14 ore a 35°C: 8-10 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C: 12-24 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C: da 12 a 36 ore (previa carteggiatura)
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C: 3-5 giorni
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C: 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperatura tra +10°C e +35°C, U.R. < 60%. DS-POLTEC SOL va applicato a una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa, per evitare problemi di adesione.
Manutenzione del rivestimento	Per le operazioni di pulizia attendere almeno 7 giorni dall'applicazione del rivestimento

DESIGN SYSTEMS

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE	RISULTATO
Aspetto	Liscio e omogeneo
Gloss (60°)	30-40 (*)
Gloss (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Scivolosità (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (con 3% di SFERETTE DI VETRO FINI)
Scivolosità (DIN 51130)	R11 (con 5% di SFERETTE DI VETRO GROSSE) R12 (con 20% di QUARZO B2)
Marcatura CE (Reg. n. 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Rivestimento (C), Principio (PR)
Adesione pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 giri, 1000 g)
Resistenza all'usura BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistenza all'urto (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Permeabilità all'acqua (EN 1062-3)	$w < 0,1\ kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$

(*) Il grado di gloss di DS-POLTEC SOL applicato è influenzato dalla porosità del supporto e dallo spessore del film.

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. Novembre 2026 DS-POLTEC SOL A+B | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it