DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-REMUK
ALIPHATISCHES BINDEMITTEL

ANWENDUNGSBEREICHE

Herstellung von wasserdurchlässigen Böden im Innen- und Außenbereich (Ausstellungsräume, Geschäfte, Lager, Fußwege, Höfe und Terrassen). Für befahrbare Flächen eine Schichtdicke von mindestens 1,5 cm verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Auf feste, kompakte, trockene und nicht von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffene Untergründe auftragen, die sauber und frei von Ölen und Fetten sind. Die Flächen gegebenenfalls durch Kugelstrahlen oder Schleifen mit anschließendem Absaugen der Rückstände behandeln. Alternativ wird die Herstellung eines zementgebundenen Untergrundes oder eines Epoxidestrichs empfohlen. Die Verwendung eines geeigneten Primers wird empfohlen.

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Das Produkt mit farbigen oder einfarbigen mineralischen Zuschlägen beliebiger Körnung mischen, von Hand (Bohrmaschine mit Rührwerk bei niedriger Drehzahl) oder maschinell (Betonmischer).

Um ein Endprodukt mit maximaler chemischer und mechanischer Beständigkeit zu erhalten, wird die Verwendung von Splitt empfohlen, der frei von Ölen oder Fetten und frei von Feuchtigkeit ist.

Das Verhältnis zwischen Splitt und Bindemittel hängt stark von Form, Größe und Porosität des Splitts ab. Als Richtwerte:

- 45:1 für Splitt 4-8 mm (ca. 550 g DS-REMUK auf 25 kg Kies);
- 40:1 für Splitt 4-6 mm (ca. 625 g DS-REMUK auf 25 kg Kies);
- 30:1 für Splitt 3-5 mm (ca. 850 g DS-REMUK auf 25 kg Kies);
- 20:1 für Splitt 2-4 mm (ca. 900 g DS-REMUK auf 25 kg Kies);
- 16:1 für Splitt 1-2 mm (ca. 1.200 g DS-REMUK auf 25 kg Kies).

HINWEIS: Es ist ratsam, die erforderliche Bindemittelmenge vor der Verlegung vorab zu prüfen, da ein Überschuss an Bindemittel zu Aufquellungen und Schaumbildung führen kann. Die richtige Bindemittelmenge ist die, die gerade ausreicht, um die Oberfläche des Splitts zu benetzen, ohne dass es zu Abläufen kommt. Die fertige Mischung auf den Boden gießen, ohne überschüssiges Harz ablaufen zu lassen und ohne den Boden des Behälters abzukratzen. Sollte sich im zum Anmischen verwendeten Behälter eine Ansammlung von Harz und Kies bilden, darf diese keinesfalls auf den Boden gegossen werden: trockenen Kies zugeben, damit das gesamte Harz aufgenommen wird, und erst danach auf dem Boden verteilen.

Das erhaltene Gemisch mit Abziehlatten oder Rechen verteilen und mit einer glatten Glättkelle aus Hartkunststoff oder, bei großen Flächen, mit einer mechanischen Rüttelplatte verdichten.

DESIGN SYSTEMS

PRODUKTINFORMATIONEN

Aliphatisches Einkomponentensystem, lösemittelfrei, nicht vergilbend, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und guter Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (nicht bei Temperaturen unter 15°C auftragen).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	HARZ
Farbe	Farblos
Viskosität bei 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Dichte bei 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	EINHEIT	WERT
Verarbeitbarkeit (Mischung, 25°C, 65% r.F.)	h	1 - 2
Berührungstrocken (25°C, 65% r.F.)	h	14 - 18
Begehbarkeit (15°C, 65% r.F.)	h	14 - 36
Begehbarkeit (25°C, 65% r.F.)	h	12 - 14
Vollständige Aushärtung (25°C, 65% r.F.)	Tage	7 - 8
Biegefestigkeit (Splitt 1-2 mm, 16:1, 3 Tage bei 25°C, 65% r.F.)	N/mm^2	5,6 - 5,8
Richtwert Verbrauch Splitt (4-6 mm, Schichtdicke ca. 2 cm)	kg pro m^2	35 - 45
Richtwert Verbrauch Bindemittel* (Splitt 4-6 mm, Schichtdicke ca. 2 cm)	kg pro m^2	0,7 - 1,2

* Die Bindemittelmengen können je nach Korngrößenverteilung des Splitts variieren.

LAGERUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG: Alle Produkte sind sowohl gegen hohe als auch gegen niedrige Temperaturen empfindlich; bei Temperaturen über 30/35°C alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen oder die Arbeit nicht ausführen.

LAGERUNG: Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich; die Gebinde nach Gebrauch immer gut verschließen. Das Produkt ist in gut verschlossenen Behältern in kühler und trockener Umgebung sechs Monate lagerfähig.

Das Sicherheitsdatenblatt beachten und die Vorschriften zur Arbeitshygiene und zur Abfallentsorgung einhalten.

Hinweis für den Anwender: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den uns zum Zeitpunkt der letzten Überarbeitung vorliegenden Kenntnissen. Der Anwender muss sich von der Eignung und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die spezifische Verwendung des Produkts vergewissern. Dieses Dokument ist nicht als Garantie für bestimmte Eigenschaften des Produkts auszulegen. Da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt, ist der Anwender verpflichtet, in eigener Verantwortung die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit zu beachten. Für unsachgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Datum der Erstausgabe: 5. Oktober 2020 | Rev. 1: 22. Juni 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it