DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-REMUK
LIANT ALIPHATIQUE

DOMAINES D'APPLICATION

Réalisation de revêtements de sol drainants pour intérieurs et extérieurs (salles d'exposition, magasins, entrepôts, allées piétonnes, cours et terrasses). Pour les surfaces carrossables, utiliser une épaisseur d'au moins 1,5 cm.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur des supports solides, compacts, secs et non soumis à des remontées capillaires d'humidité, propres et exempts d'huiles et de graisses. Traiter éventuellement les surfaces par grenaillage ou ponçage, suivi de l'aspiration des résidus. En alternative, il est conseillé de réaliser une sous-couche cimentaire ou une chape époxy. L'emploi d'un primaire approprié est recommandé.

UTILISATION DU PRODUIT

Mélanger le produit avec des granulats minéraux colorés ou monochromes de toute granulométrie, par malaxage manuel (perceuse avec hélice à bas régime) ou automatique (bétonnière).

Pour obtenir un produit fini présentant le maximum de résistance chimique et mécanique, il est recommandé d'utiliser des gravillons propres, exempts d'huiles ou de graisses et d'humidité.

Le rapport entre gravillon et liant dépend fortement de la forme, de la dimension et de la porosité du gravillon. À titre indicatif :

- 45:1 pour gravillon 4-8 mm (environ 550 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravier) ;
- 40:1 pour gravillon 4-6 mm (environ 625 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravier) ;
- 30:1 pour gravillon 3-5 mm (environ 850 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravier) ;
- 20:1 pour gravillon 2-4 mm (environ 900 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravier) ;
- 16:1 pour gravillon 1-2 mm (environ 1.200 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravier).

N.B. Il convient de vérifier au préalable la quantité de liant nécessaire avant la pose, car un excès de liant peut provoquer des gonflements et des moussages. La quantité correcte de liant est celle strictement nécessaire pour mouiller à peine la surface du gravillon, sans phénomène de coulure. Une fois prêt, verser le mélange sur le sol sans faire couler la résine en excès et sans racler le fond du récipient. Si une accumulation de résine et de gravier se forme à l'intérieur du récipient utilisé pour le gâchage, cette accumulation ne doit absolument pas être versée sur le sol : ajouter du gravier sec pour faire absorber toute la résine et seulement ensuite étaler sur le sol.

Étaler l'agglomérat obtenu au moyen de règles ou de râteaux et le compacter avec un platoir lisse en plastique dur ou, pour les grandes surfaces, avec une vibro-compacteuse mécanique.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Système monocomposant aliphatique, sans solvants, non jaunissant, avec une excellente résistance chimique et une bonne maturation à froid (ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	RÉSINE
Couleur	Transparent
Viscosité à 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800
Densité à 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

DESCRIPTION	U.M.	VALEUR
Ouvrabilité (mélange, 25°C, 65% H.R.)	h	1 - 2
Sec au toucher (25°C, 65% H.R.)	h	14 - 18
Praticabilité piétonne (15°C, 65% H.R.)	h	14 - 36
Praticabilité piétonne (25°C, 65% H.R.)	h	12 - 14
Durcissement complet (25°C, 65% H.R.)	j	7 - 8
Résistance à la flexion (gravillon 1-2 mm, 16:1, 3 j à 25°C, 65% H.R.)	MN / m^2	5,6 - 5,8
Rendement indicatif de gravillon (4-6 mm, épaisseur environ 2 cm)	kg / m^2	35 - 45
Rendement indicatif de liant* (gravillon 4-6 mm, épaisseur environ 2 cm)	kg / m^2	0,7 - 1,2

* Les quantités de liant peuvent varier en fonction de la distribution granulométrique du gravillon.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

ATTENTION : tous les produits craignent aussi bien les hautes que les basses températures ; à des températures supérieures à 30/35°C, adopter toutes les précautions possibles ou ne pas exécuter le travail.

STOCKAGE : le produit craint l'humidité, toujours bien refermer les emballages après utilisation. Le produit se conserve six mois dans des récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec.

Consulter la fiche de données de sécurité et respecter les dispositions relatives à l'hygiène industrielle et à l'élimination des déchets.

Note pour l'utilisateur : les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière révision. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit. Le présent document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit. L'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter, sous sa propre responsabilité, les lois et dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.

Date de première émission : 5 octobre 2020 | Rév. 1 : 22 juin 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it