FLETË TEKNIKE DS-REMUK
LIDHËS ALIFATIK

FUSHAT E APLIKIMIT

Realizimi i dyshemeve drenuese për ambiente të brendshme dhe të jashtme (salla ekspozimi, dyqane, magazina, shtigje për këmbësorë, oborre dhe tarraca). Për sipërfaqet e kalueshme nga automjetet përdorni një trashësi prej të paktën 1,5 cm.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Aplikoni mbi nënshtresa të shëndosha, kompakte, të thata dhe që nuk i nënshtrohen ngritjes kapilare të lagështisë, të pastra dhe pa vajra e yndyrna. Sipas nevojës, trajtoni sipërfaqet me sabllim me sfera çeliku ose me zmerilim, të ndjekur nga thithja me aspirator e mbetjeve. Si alternativë këshillohet realizimi i një nënshtrese çimentoje ose i një shapi epoksid. Këshillohet përdorimi i një primeri të përshtatshëm.

PËRDORIMI I PRODUKTIT

Përzieni produktin me agregate minerale me ngjyrë ose njëngjyrëshe të çfarëdo granulometrie, me përzierje manuale (trapan me helikë me numër të ulët rrotullimesh) ose automatike (betonierë).

Për të përftuar një produkt të përfunduar me rezistencën maksimale kimike dhe mekanike, rekomandohet përdorimi i granileve të pastra nga vajrat ose yndyrnat dhe pa lagështi.

Raporti ndërmjet granilit dhe lidhësit varet shumë nga forma, përmasa dhe poroziteti i granilit. Në mënyrë orientuese:

- 45:1 për granil 4-8 mm (rreth 550 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr);
- 40:1 për granil 4-6 mm (rreth 625 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr);
- 30:1 për granil 3-5 mm (rreth 850 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr);
- 20:1 për granil 2-4 mm (rreth 900 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr);
- 16:1 për granil 1-2 mm (rreth 1.200 g DS-REMUK për 25 kg zhavorr).

SHËNIM: Është e udhës që sasia e nevojshme e lidhësit të verifikohet paraprakisht, përpara shtrimit, pasi një tepricë lidhësi mund të shkaktojë fryrje dhe shkumëzime. Sasia e saktë e lidhësit është ajo rreptësisht e nevojshme sa për të lagur lehtë sipërfaqen e granilit, pa dukuri rrjedhjeje. Kur të jetë gati, hidheni përzierjen mbi dysheme pa e lënë rrëshirën e tepërt të rrjedhë dhe pa gërryer fundin e enës. Nëse brenda enës së përdorur për përzierjen formohet një grumbull rrëshire dhe zhavorri, ky grumbull nuk duhet të hidhet kurrsesi mbi dysheme: shtoni zhavorr të thatë që të thithë të gjithë rrëshirën dhe vetëm më pas shtrijeni mbi dysheme.

Shtrini aglomeratin e përftuar me anë të rigave rrafshuese ose grabujave dhe ngjisheni me mallë të lëmuar prej plastike të fortë ose, në rastin e sipërfaqeve të mëdha, me ngjeshës mekanik vibrues.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Sistem njëkomponentësh alifatik, pa tretës, që nuk zverdhet, me rezistencë të shkëlqyer kimike dhe maturim të mirë në të ftohtë (mos e aplikoni në temperatura nën 15°C).

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT	RRËSHIRA
Ngjyra	Pa ngjyrë
Viskoziteti në 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Dendësia në 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT

PËRSHKRIMI	NJËSIA	VLERA
Punueshmëria (përzierja, 25°C, 65% L.R.)	h	1 - 2
I thatë në prekje (25°C, 65% L.R.)	h	14 - 18
Kalueshmëria në këmbë (15°C, 65% L.R.)	h	14 - 36
Kalueshmëria në këmbë (25°C, 65% L.R.)	h	12 - 14
Ngurtësimi i plotë (25°C, 65% L.R.)	ditë	7 - 8
Rezistenca në përkulje (granil 1-2 mm, 16:1, 3 ditë në 25°C, 65% L.R.)	MN/m^2 (MPa)	5,6 - 5,8
Konsumi orientues i granilit (4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2 (granil)	35 - 45
Konsumi orientues i lidhësit* (granil 4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2 (lidhës)	0,7 - 1,2

* Sasitë e lidhësit mund të ndryshojnë në varësi të shpërndarjes granulometrike të granilit.

MAGAZINIMI DHE MASAT PARAPRAKE

KUJDES: të gjitha produktet ndikohen si nga temperaturat e larta, ashtu edhe nga ato të ulëta; në temperatura mbi 30/35°C merrni të gjitha masat paraprake të mundshme ose mos e kryeni punën.

MAGAZINIMI: produkti ndikohet nga lagështia; mbyllini gjithmonë mirë ambalazhet pas përdorimit. Produkti mund të ruhet për gjashtë muaj në enë të mbyllura mirë, në ambient të freskët dhe të thatë.

Konsultoni fletën e të dhënave të sigurisë dhe respektoni dispozitat lidhur me higjienën industriale dhe asgjësimin e mbetjeve.

Shënim për përdoruesin: informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në njohuritë që kemi në dispozicion në datën e rishikimit të fundit. Përdoruesi duhet të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e informacioneve në lidhje me përdorimin specifik të produktit. Ky dokument nuk duhet të interpretohet si garanci për ndonjë veti specifike të produktit. Meqenëse përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë, përdoruesi është i detyruar të respektojë, nën përgjegjësinë e vet, ligjet dhe dispozitat në fuqi në fushën e higjienës dhe të sigurisë. Nuk merret asnjë përgjegjësi për përdorime të papërshtatshme.

Data e lëshimit të parë: 5 tetor 2020 | Rev. 1: 22 qershor 2025

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it