DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA EPOX 645
ACABAMENTO EPOXÍDICO DE DOIS COMPONENTES

DESCRIÇÃO

Acabamento epoxídico de dois componentes diluível em água, transparente, antirrisco, resistente aos raios UV.

Torna o substrato lavável e facilmente higienizável.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Epox 645 é um produto de dois componentes de última geração, à base de resinas epoxídicas modificadas nanoestruturadas, hidrossolúveis, de baixa viscosidade.

Apresenta boa aderência sobre diversos substratos, como cimento, microcimento, pedras, ferro, aço, chapas metálicas, madeira; tem boa resistência aos ácidos e aos solventes orgânicos, ótima resistência aos álcalis, boa resistência à abrasão e ao trânsito, boa respirabilidade e ótima resistência à luz; ideal para ambientes que exigem higienização, emissão de VOC = 0.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Epox 645 é um esmalte específico para a proteção e o acabamento transparente de pisos de cimento, pisos em resina, laminados de madeira, artigos de madeira como portas, janelas, móveis, etc.

O produto é adequado como acabamento protetor para piscinas e tanques.

PROPRIEDADES FÍSICAS (Valores Típicos)

Cor	Branco leitoso
Aspeto	Líquido
Versão	Brilhante e mate
Viscosidade Brookfield a 25°C	500-900 cps
Densidade a 20°C, versão brilhante	1.05 kg/l ± 0.05
Relação de mistura A : B (A = base, B = endurecedor)	100 : 33
Relação de mistura A : B (A = base, B = endurecedor), versão mate	100 : 37
Pot life (produto diluído a 10%) a 20°C	40 minutos
Tempo de secagem ao pó a 20°C	3 horas
Tempo para repintura a 20°C	8 horas
Tempo de polimerização a 20°C	12 horas
Transitável a pé	24 horas
Tempo para entrada em serviço	4 dias

Temperatura de aplicação	de +7°C a +35°C
Inflamabilidade	não inflamável
Espessura recomendada de película seca	40-50 µm

PREPARAÇÃO

Antes de aplicar o produto, a superfície deve estar limpa, seca, isenta de óleos, gorduras e resíduos de tintas e de outras partes removíveis. Eliminar qualquer vestígio de qualquer agente contaminante. Os substratos devem ser submetidos a uma ligeira abrasão mecânica e devem estar isentos de sais insolúveis à superfície. O produto, uma vez aplicado, apresenta-se de cor branca leitosa e, à medida que seca, torna-se cada vez mais transparente. Evitar a aplicação em condições ambientais inadequadas e, em qualquer caso, a temperaturas não inferiores a +7 °C.

APLICAÇÃO

A aplicação pode ser efetuada a pincel, a rolo ou por pulverização.

Observação importante

A qualidade da aplicação será influenciada pelas ferramentas, pelos equipamentos e instrumentos adotados, bem como pelas condições ambientais de aplicação, tais como temperatura, humidade relativa e presença de pó na área de aplicação.

Quando o produto é aplicado pela primeira vez, recomenda-se realizar alguns testes preliminares a fim de verificar e validar o processo, para garantir o melhor resultado tanto técnico como estético.

Aplicar o produto em condições ambientais com temperatura entre +7 °C e +35 °C e humidade relativa máx. 70%.

No momento da abertura de cada embalagem, mexer cuidadosamente o produto a fim de eliminar eventuais sedimentações.

Misturar bem os componentes na proporção indicada.

Diluição:

Para a primeira demão, diluir com água potável de 40 a 50% máx.; para a segunda demão, diluir até 35%.

A duração do produto catalisado, ou seja, o tempo útil para a aplicação, é de cerca de 40 minutos (em condições ambiente); em função da aplicação, recomenda-se a preparação de uma quantidade adequada de produto, de modo a garantir a sua trabalhabilidade ideal.

A secagem atinge o nível de “seco ao pó” em 3 horas a 20 °C, repintura em 8 horas a 20 °C, endurecimento completo em 12 horas a 20 °C.

O rendimento teórico depende do tipo de substrato a tratar. Em média, com 1 kg de produto (A+B) tratam-se 8-10 m^2 de superfície.

EMBALAGENS

Baldes de plástico de:

VERSÃO BRILHANTE	VERSÃO MATE
5.400 kg de A + 2.000 kg de B	6.000 kg de A + 2.000 kg de B
1.350 kg de A + 0.500 kg de B	3.000 kg de A + 1.000 kg de B
	0.900 kg de A + 0.300 kg de B

CONSERVAÇÃO

Proteger do gelo, do calor e da luz solar direta. Em recipientes originais e intactos, protegidos do gelo e do calor excessivo, o produto conserva-se durante cerca de 12 meses.

CONSERVAÇÃO

Durante a aplicação, não comer, não beber e não fumar. Usar equipamentos de proteção individual: luvas, óculos, máscara e vestuário de proteção do tipo indicado na ficha de dados de segurança. As informações contidas na presente ficha são, tanto quanto é do nosso conhecimento, exatas e precisas, mas qualquer recomendação e sugestão dada é fornecida sem qualquer garantia, uma vez que as condições de utilização não estão sob o nosso controle direto. Em caso de dúvida, é sempre aconselhável realizar testes preliminares.

A DS srl reserva-se o direito de modificar os produtos e o conteúdo da presente ficha sem qualquer aviso prévio.

Respeitar sempre os regulamentos e as disposições em vigor em matéria de segurança e transporte. Consultar a ficha técnica, as diretrizes de aplicação e a ficha de dados de segurança. Para qualquer esclarecimento ou informação, convidamos a contactar a nossa Assistência Técnica a Clientes.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.