DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE EPOX 645
FINITURË EPOKSIDE DYKOMPONENTËSHE

PËRSHKRIMI

Finiturë epokside dykomponentëshe e hollueshme me ujë, transparente, kundër gërvishtjes, rezistente ndaj rrezeve UV.

E bën nënshtresën të lashme dhe lehtësisht të sanitarizueshme.

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Epox 645 është një produkt dykomponentësh i gjeneratës së fundit, me bazë rrëshirash epokside të modifikuara nanostrukturore, të tretshme në ujë, me viskozitet të ulët.

Paraqet ngjitje të mirë mbi nënshtresa të ndryshme si çimento, mikroçimento, gurë, hekur, çelik, llamarina, dru; ka rezistencë të mirë ndaj acideve dhe tretësve organikë, rezistencë të shkëlqyer ndaj alkaleve, rezistencë të mirë ndaj gërryerjes dhe trafikut, frymëmarrje të mirë dhe rezistencë të shkëlqyer ndaj dritës; ideal për një ambient higjienizues, çlirim VOC = 0.

FUSHAT E APLIKIMIT

Epox 645 është një smalt specifik për mbrojtjen dhe finiturën transparente të dyshemeve prej çimentoje, dyshemeve prej rrëshire, laminateve prej druri, artikujve prej druri si dyer, dritare, mobilie etj.

Produkti është i përshtatshëm si finiturë mbrojtëse për pishina dhe vaska.

VETITË FIZIKE (Vlera tipike)

Ngjyra	E bardhë qumështore
Pamja	I lëngshëm
Versioni	Me shkëlqim dhe mat
Viskoziteti Brookfield në 25°C	500-900 cps
Dendësia në 20°C, versioni me shkëlqim	1.05 kg/l ± 0.05
Raporti i përzierjes A : B (A = bazë, B = ngurtësues)	100 : 33
Raporti i përzierjes A : B (A = bazë, B = ngurtësues), versioni mat	100 : 37
Pot life (produkt i holluar 10%) në 20°C	40 minuta
Koha e tharjes nga pluhuri në 20°C	3 orë
Koha e rilyerjes në 20°C	8 orë
Koha e polimerizimit në 20°C	12 orë
Kalueshmëria në këmbë	24 orë
Koha e vënies në shërbim	4 ditë

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Temperatura e aplikimit	nga +7°C deri në +35°C
Djegshmëria	i padjegshëm
Trashësia e kështilluar e filmit të thatë	40-50 µm

PËRGATITJA

Përpara aplikimit të produktit sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë, pa vajra, yndyrna dhe mbetje bojërash dhe pjesë të tjera të shkëputshme. Hiqni çdo gjurmë të çfarëdo agjenti ndotës. Nënshtresat duhet t'i nënshtrohen një gërryerjeje të lehtë mekanike dhe duhet të jenë pa kripëra të patretshme në sipërfaqe. Produkti, pasi aplikohet, paraqitet me ngjyrë të bardhë qumështore; ndërsa thahet bëhet gjithnjë e më transparent. Shmangni aplikimin në kushte ambienti të papërshtatshme dhe gjithsesi në temperatura jo më të ulëta se +7 °C.

APLIKIMI

Aplikimi mund të kryhet me furçë, me rul ose me spërkatje.

Shënim i Rëndësishëm

Cilësia e aplikimit do të ndikohet nga pajisjet, nga mjetet dhe instrumentet e përdorura, si dhe nga kushtet e ambientit të aplikimit, si temperatura, lagështia relative dhe prania e pluhurave në zonën e aplikimit.

Kur produkti aplikohet për herë të parë, rekomandohet të kryhen disa prova paraprake me qëllim verifikimin dhe vlerësimin e procesit, për të garantuar rezultatin më të mirë si teknik ashtu edhe estetik.

Aplikoni produktin në kushte ambienti me temperaturë midis +7 °C dhe +35 °C dhe lagështi relative maksimale 70%.

Në momentin e hapjes së çdo ambalazhi, përzieni me kujdes produktin për të eliminuar sedimentimet eventuale.

Përzieni mirë komponentët në raportin e treguar.

Hollimi:

Për shtresën e parë, holloni me ujë të pijshëm nga 40 deri në 50% maksimumi; për shtresën e dytë, holloni deri në 35%.

Jetëgjatësia e produktit të katalizuar, pra koha e dobishme për aplikimin, është rreth 40 minuta (në kushte ambienti); në varësi të aplikimit kështillohet përgatitja e një sasie të përshtatshme produkti, në mënyrë që të garantohet punueshmëria optimale e tij.

Tharja arrin nivelin «pa pluhur» në 3 orë në 20 °C, rilyerja në 8 orë në 20 °C, ngurtësimi i plotë në 12 orë në 20 °C.

Rendimenti teorik varet nga lloji i nënshtresës që do të trajtohet. Mesatarisht me 1 kg produkt (A+B) trajtohen 8-10 m^2 sipërfaqe.

AMBALAZHET

Kova plastike prej:

VERSIONI ME SHKËLQIM	VERSIONI MAT
5.400 kg (pjesa A) + 2.000 kg (pjesa B)	6.000 kg (pjesa A) + 2.000 kg (pjesa B)
1.350 kg (pjesa A) + 0.500 kg (pjesa B)	3.000 kg (pjesa A) + 1.000 kg (pjesa B)
	0.900 kg (pjesa A) + 0.300 kg (pjesa B)

RUAJTJA

Mbrojeni nga ngrica, nxehtësia dhe drita e drejtpërdrejtë e diellit. Në enët origjinale dhe të padëmtuara, të mbrojtura nga ngrica dhe nxehtësia e tepërt, produkti ruhet për rreth 12 muaj.

RUAJTJA

Gjatë aplikimit mos hani, mos pini dhe mos pini duhan. Përdorni pajisje mbrojtëse individuale: doreza, syze, maskë dhe veshje mbrojtëse të llojit të treguar në fletën e të dhënave të sigurisë. Informacionet e përfshira në këtë fletë janë, për aq sa dimë, të sakta dhe të përpikta, por çdo rekomandim dhe sugjerim i dhënë është pa asnjë garanci, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Në rast dyshimi këshillohet gjithmonë të kryhen prova paraprake.

DS srl rezervon të drejtën të modifikojë produktet dhe përmbajtjen e kësaj flete, pa asnjë njoftim paraprak.

Respektoni gjithmonë rregulloret dhe dispozitat në fuqi në fushën e sigurisë dhe të transportit. Konsultoni fletën teknike, udhëzimet për aplikimin dhe fletën e të dhënave të sigurisë. Për çdo sqarim ose informacion ju ftojmë të kontaktoni Asistencën tonë Teknike për Klientët.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.