DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PRIMER A300
PRIMER EPOXÍDICO BICOMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Primer epoxídico bicomponente exento de disolventes con elevado poder de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

Primer A300 es un primer bicomponente constituido por resinas epoxídicas especiales exentas de disolventes, caracterizado por una excelente adherencia sobre elementos cerámicos y un alto poder consolidante y protector.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Primer A300 es un producto creado específicamente para el sector de la cerámica, para resolver el problema del anclaje sobre soportes críticos como la cerámica.

Primer A300 se emplea como primer para el tratamiento de baldosas, gres y superficies esmaltadas que deben recubrirse con esmaltes, por ejemplo en el pintado de paredes, azulejos de laboratorios, baños, duchas, piscinas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Pajizo (coloreable bajo pedido)
Viscosidad Brookfield a 25°C	400 - 800 cps
Densidad a 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Relación de mezcla A : B (A = base, B = endurecedor)	10 : 3
Pot life a 20°C H.R. 60%	40 minutos
Tiempo de secado al polvo a 20°C H.R. 60%	1 hora
Tiempo de repintado a 20°C	8 - 12 horas
Adherencia con esmalte epoxi de espesor medio	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Adherencia con autonivelante epoxi	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Inflamabilidad	no inflamable

APLICACIÓN

Primer A300 puede aplicarse a brocha, a rodillo o por pulverización según las necesidades. El soporte a tratar debe estar bien limpio, seco, desengrasado y exento de aceites o sustancias contaminantes que comprometerían el buen resultado del trabajo.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DILUCIÓN

El producto, debidamente catalizado, puede aplicarse tal cual o diluido con DILUENTE PE en una proporción del 10-15%.

Para la limpieza de las herramientas utilizar DILUENTE PE.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Depende del tipo de soporte a tratar. Por término medio, con 1 kg de producto (A+B) se tratan aproximadamente 8 - 10 m^2 de superficie.

ENVASES

Cubos de plástico de:	10 kg de A + 3 kg de B
	5 kg de A + 1,5 kg de B
	1 kg de A + 0,3 kg de B

CONSERVACIÓN

En recipientes originales e intactos, protegidos de las heladas y del calor excesivo, el producto es estable durante al menos 24 meses.

ADVERTENCIAS

En condiciones normales de uso, el producto no es nocivo para las personas encargadas de su manipulación. Durante la aplicación no comer, no beber y no fumar. Utilizar prendas de protección como guantes, gafas y mascarilla.

Nota para el usuario: la información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos de que disponemos a la fecha de la última versión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad e integridad de la información en relación con el uso específico del producto. El presente documento no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dado que el uso del producto no está bajo nuestro control directo, es obligación del usuario observar, bajo su propia responsabilidad, las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume ninguna responsabilidad por usos indebidos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it