DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PRIMER A300
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРАЙМЕР

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный праймер без растворителей с высокой адгезионной способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Primer A300 — двухкомпонентный праймер на основе специальных эпоксидных смол без растворителей, характеризующийся отличной адгезией к керамическим изделиям, высокой укрепляющей и защитной способностью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Primer A300 — продукт, разработанный специально для керамической отрасли с целью решения проблемы сцепления с критичными основаниями, такими как керамика.

Primer A300 применяется в качестве праймера для обработки плитки, керамогранита и глазурованных поверхностей, которые должны быть покрыты эмалями, например при окраске стен, плитки в лабораториях, ванных комнатах, душевых, бассейнах и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Соломенный (колеруется по запросу)
Вязкость по Брукфильду при 25°C	400 - 800 сПз
Плотность при 20°C	1.05 кг/л +/- 0.05
Соотношение смешивания A : B (A = основа, B = отвердитель)	10 : 3
Жизнеспособность при 20°C и отн. вл. 60%	40 минут
Время высыхания «от пыли» при 20°C и отн. вл. 60%	1 час
Время до нанесения следующего слоя при 20°C	8 - 12 часов
Адгезия с эпоксидной эмалью средней толщины	> 7 МПа (Adhesion Tester)
Адгезия с эпоксидным самовыравнивающимся составом	> 8 МПа (Adhesion Tester)
Воспламеняемость	невоспламеняющийся

НАНЕСЕНИЕ

Primer A300 может наноситься кистью, валиком или распылением в зависимости от потребностей. Обрабатываемое основание должно быть хорошо очищено, сухим, обезжиренным, без масел и загрязняющих веществ, которые могли бы поставить под угрозу успешное выполнение работ.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

РАЗБАВЛЕНИЕ

Надлежащим образом катализированный продукт может наноситься как есть или разбавленным РАЗБАВИТЕЛЕМ PE (DILUENTE PE) в количестве 10-15%.

Для очистки инструментов использовать РАЗБАВИТЕЛЬ PE (DILUENTE PE).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД

Зависит от типа обрабатываемого основания. В среднем 1 кг продукта (A+B) достаточно для обработки около 8 - 10 м^2 поверхности.

УПАКОВКА

Пластиковые вёдра по:	10 кг (A) + 3 кг (B)
	5 кг (A) + 1,5 кг (B)
	1 кг (A) + 0,3 кг (B)

ХРАНЕНИЕ

В оригинальных неповреждённых ёмкостях, защищённых от мороза и чрезмерной жары, продукт стабилен не менее 24 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нормальных условиях использования продукт не вреден для персонала, работающего с ним. Во время нанесения не есть, не пить и не курить. Использовать защитную одежду, такую как перчатки, очки и респиратор.

Примечание для пользователя: сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на знаниях, имеющихся у нас на дату последней версии. Пользователь должен убедиться в пригодности и полноте сведений применительно к конкретному использованию продукта. Настоящий документ не должен толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта. Поскольку использование продукта не находится под нашим непосредственным контролем, пользователь обязан под свою ответственность соблюдать действующие законы и положения в области гигиены и безопасности. Ответственность за ненадлежащее использование не принимается.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it