DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE PRIMER A300
PRIMER EPOKSID DYKOMPONENTËSH

PËRSHKRIMI

Primer epoksid dykomponentësh pa tretës, me fuqi të lartë ankorimi.

KARAKTERISTIKAT

Primer A300 është një primer dykomponentësh i përbërë nga rrëshira epokside speciale pa tretës, i karakterizuar nga ngjitje e shkëlqyer mbi elemente qeramike, fuqi e lartë konsoliduese dhe mbrojtëse.

FUSHAT E PËRDORIMIT

Primer A300 është një produkt i krijuar posaçërisht për sektorin e qeramikës, për të zgjidhur problemin e ngjitjes mbi nënshtresa kritike si qeramika.

Primer A300 përdoret si primer për trajtimin e pllakave, gresit dhe sipërfaqeve të smaltuara që duhet të mbulohen me smalte, për shembull në lyerjen e mureve, pllakave të laboratorëve, banjove, dusheve, pishinave etj.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Ngjyra	E verdhë e çelët (mund të ngjyroset sipas kërkesës)
Viskoziteti Brookfield në 25°C	400 - 800 cps
Dendësia në 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Raporti i përzierjes A : B (A = bazë, B = ngurtësues)	10 : 3
Pot life (koha e punueshmërisë) në 20°C, 60% L.R.	40 minuta
Koha e tharjes «pa pluhur» në 20°C, 60% L.R.	1 orë
Koha e rilyerjes në 20°C	8 - 12 orë
Ngjitja me smalt epoksid me trashësi mesatare	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Ngjitja me vetënivelues epoksid	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Djegshmëria	i padjegshëm

APLIKIMI

Primer A300 mund të aplikohet me furçë, me rul ose me spërkatje, sipas nevojës. Nënshtresa që do të trajtohet duhet të jetë e pastruar mirë, e thatë, e çyndyrosur, pa vajra ose substanca ndotëse që do të cenonin suksesin e punës.

HOLLIMI

Produkti, i katalizuar siç duhet, mund të aplikohet siç është ose i holluar me HOLLUESIN DILUENTE PE në masën 10-15%.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Për pastrimin e veglave përdorni HOLLUESIN DILUENTE PE.

RENDIMENTI TEORIK

Varet nga lloji i nënshtresës që do të trajtohet. Mesatarisht me 1 kg produkt (A+B) trajtohen rreth 8 - 10 m^2 sipërfaqe.

AMBALAZHET

Kova plastike prej:	10 kg (komp. A) + 3 kg (komp. B)
	5 kg (komp. A) + 1,5 kg (komp. B)
	1 kg (komp. A) + 0,3 kg (komp. B)

RUAJTJA

Në enë origjinale dhe të padëmtuara, të mbrojtura nga ngrica dhe nga nxehtësia e tepërt, produkti është i qëndrueshëm për të paktën 24 muaj.

PARALAJMËRIME

Në kushte normale përdorimi produkti nuk është i dëmshëm për personat që e trajtojnë. Gjatë aplikimit mos hani, mos pini dhe mos pini duhan. Përdorni veshje mbrojtëse si doreza, syze dhe maskë.

Shënim për përdoruesin: Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në njohuritë që kemi në dispozicion në datën e versionit të fundit. Përdoruesi duhet të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e informacioneve në lidhje me përdorimin specifik të produktit. Ky dokument nuk duhet të interpretohet si garanci për ndonjë veti specifike të produktit. Meqenëse përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë, përdoruesi është i detyruar të respektojë, nën përgjegjësinë e vet, ligjet dhe dispozitat në fuqi në fushën e higjienës dhe të sigurisë. Nuk merret asnjë përgjegjësi për përdorime të papërshtatshme.