DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST PRIMER A300
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI PRAJMER

OPIS

Dvokomponentni epoksidni prajmer bez rastvarača, visoke moći prianjanja.

KARAKTERISTIKE

Primer A300 je dvokomponentni prajmer sastavljen od specijalnih epoksidnih smola bez rastvarača, koji se odlikuje odličnim prianjanjem na keramičke proizvode, visokom moći konsolidacije i zaštite.

PODRUCJA PRIMENE

Primer A300 je proizvod nastao specifično za sektor keramike, radi rešavanja problema prianjanja na kritične podloge kao što je keramika.

Primer A300 se koristi kao prajmer za obradu pločica, gresa i glaziranih površina koje treba da se prekriju završnim premazima (emajlima), na primer pri bojenju zidova, pločica u laboratorijama, kupatilima, tuš kabinama, bazenima itd.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Boja	Slamnatožuta (može se bojiti na zahtev)
Viskozitet po Brookfieldu na 25°C	400 - 800 cps
Gustina na 20°C	1.05 kg/l +/- 0.05
Odnos mešanja A : B (A = baza, B = očvršćivač)	10 : 3
Pot life na 20°C, R.V. 60%	40 minuta
Vreme sušenja do faze bez prašne na 20°C, R.V. 60%	1 sat
Vreme za nanošenje narednog sloja na 20°C	8 - 12 sati
Prianjanje sa epoksidnim premazom srednje debljine	> 7 MPa (Adhesion Tester)
Prianjanje sa epoksidnim samonivelišućim slojem	> 8 MPa (Adhesion Tester)
Zapaljivost	nije zapaljiv

NANOSENJE

Primer A300 se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem, u zavisnosti od potreba. Podloga koja se obrađuje mora biti dobro očišćena, suva, odmašćena, bez ulja ili zagađujućih materija koje bi ugrozile uspešnost rada.

RAZREĐIVANJE

Pravilno katalizovan proizvod može se nanositi nerazređen ili razređen razređivačem DILUENTE PE u količini od 10-15%.

Za čišćenje alata koristiti razređivač DILUENTE PE.

TEORETSKA POTROŠNJA

Zavisi od vrste podloge koja se obrađuje. U proseku se sa 1 kg proizvoda (A+B) obradi oko 8 - 10 m^2 površine.

PAKOVANJA

Plastične kante od:	10 kg (komp. A) + 3 kg (komp. B)
	5 kg (komp. A) + 1,5 kg (komp. B)
	1 kg (komp. A) + 0,3 kg (komp. B)

ČUVANJE

U originalnoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićen od mraza i prevelike toplote, proizvod je stabilan najmanje 24 meseca.

UPOZORENJA

U normalnim uslovima upotrebe proizvod nije štetan za osobe koje njime rukuju. Tokom nanošenja ne jesti, ne piti i ne pušiti. Koristiti zaštitnu opremu kao što su rukavice, zaštitne naočare i maska.

Napomena za korisnika: Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na saznanjima kojima raspolažemo na datum poslednje verzije. Korisnik mora da se uveri u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na konkretnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument se ne sme tumačiti kao garancija bilo kog posebnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom, korisnik je dužan da pod sopstvenom odgovornošću poštuje važeće zakone i odredbe u oblasti higijene i bezbednosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it