DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE RE-COLOR® produit breveté
AGENT DE DÉMOULAGE VIEILLISSEUR POUR SOLS IMPRIMÉS

DESCRIPTION

Le produit RE-COLOR, à base de solvants, de pigments et d'additifs de haute qualité, est utilisé aussi bien comme agent de démoulage entre le moule et la surface cimentaire que comme vieillisseur, pour les sols imprimés à faible épaisseur réalisés avec le produit Masbeton et pour les sols imprimés en béton.

SYSTÈME D'APPLICATION

Mélanger soigneusement le produit. Sur le sol coloré et lissé, prêt à être imprimé, appliquer par pulvérisation le produit RE-COLOR ; celui-ci doit toujours être agité avant utilisation. Le produit RE-COLOR s'applique d'abord sur les moules, puis seulement sur le sol. En phase d'impression, une fois le moule retiré, pulvériser immédiatement et à nouveau le produit RE-COLOR sur la surface imprimée, en quantité suffisante pour créer l'effet moucheté et/ou vieilli souhaité.

La consommation moyenne est de 110 g par m^2 ; elle dépend beaucoup du type de vieillissement que l'on souhaite obtenir. Lorsque la surface traitée est sèche, depuis au moins 3 jours, protéger le sol avec la résine DS-CS.

Avantages de l'utilisation du RE-COLOR par rapport à l'agent de démoulage en poudre :

- Élimination de la phase de lavage du sol imprimé, avec une grande économie et, les jours suivants, l'avantage de pouvoir produire d'autres m^2 de sol imprimé.
- Le produit RE-COLOR assure également une cure (ou post-traitement, ou curing), c'est-à-dire l'ensemble des mesures de protection auxquelles doit être soumis le béton « jeune », afin de le maintenir chaud et humide, en permettant une évaporation plus lente de l'eau du béton et en le protégeant de la chaleur extérieure et du vent. La conservation de la chaleur et de l'humidité se répercute positivement sur la résistance du béton à la compression et à la traction, sur sa durabilité, sur la perméabilité et sur le retrait plastique.
- À ne pas sous-estimer non plus : l'élimination de la poussière, tant en phase d'impression qu'en phase de lavage.
- Le produit RE-COLOR permet aussi, pendant l'exécution de l'impression, la réparation d'éventuelles micro-fissures superficielles dues au durcissement du durcisseur de surface, ce qui n'est normalement pas possible avec les agents de démoulage en poudre, car ceux-ci laissent sur le sol des stries de couleur qui le tachent.
- Dans certains cas, lors de la réalisation du sol imprimé, il n'est pas possible de lisser parfaitement le durcisseur de surface, par exemple le long d'un mur, dans un angle, près des regards, grilles, évacuations, etc. Désormais, il est possible de lisser le durcisseur de surface même si le produit RE-COLOR se trouve déjà dessus.
- En cas de pluie, le sol imprimé avec l'agent de démoulage en poudre restera taché et plus foncé, créant également une différence entre un coulage et l'autre. Avec le produit RE-COLOR, cela ne se produira plus.

- Les traces de pas sur l'agent de démoulage en poudre, laissées par le passage de personnes étrangères au chantier qui ne se rendent pas compte du problème, obligent l'opérateur à un traitement particulier pour les éliminer, avec des pertes de temps ; avec le produit RE-COLOR, ce problème est éliminé.
- En phase de réparation, par exemple lors de l'élimination d'une bavure de ciment sortie entre deux moules, on verra à cet endroit le gris du ciment. Avec l'agent de démoulage en poudre traditionnel, il faudra faire très attention à recréer la même couleur que le joint ; avec le produit RE-COLOR, ce sera très simple, car il est déjà prédosé dans la teinte.
- Une grande variété de couleurs, que vous pourrez également mélanger entre elles, créant ainsi d'autres teintes.

AVERTISSEMENTS

Aérer le local de travail. Pendant l'application, porter des vêtements de protection tels que gants, lunettes et masque adapté au produit. Laver les moules à l'eau et au détergent en fin de travail.

STOCKAGE

Le produit, dans son récipient d'origine intact, a une durée de conservation de 12 mois.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.