DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT WASCHBETON (SASSO LAVATO)

FARBIGE, FASERVERSTÄRKTE FERTIGMISCHUNG

BESCHREIBUNG

BETON-MIX wurde speziell für den „WASCHBETON-EFFEKT“ (Effetto Sasso lavato) entwickelt. Zusammen mit Kies in seinen verschiedenen Körnungen und mit Zement ergibt sich ein elegantes Erscheinungsbild, auch dank der vielfältigen Auswahl an Farben und Mustern. Es wird in einer Dicke von 2 cm bis 4 cm aufgebracht.

Das Produkt eignet sich für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr und weist eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit auf. Geeignet für Alleen, Plätze, Gehwege, Rampen usw.

ALLGEMEINES

Das Produkt Beton Mix wird in den Farben Neutral, Ocker, Sandgelb und Orange geliefert.

ANWENDUNGSSYSTEM

VERARBEITUNG NASS IN NASS

Einen Betonestrich mit einer mittleren Dicke von 8/10 cm mit Baustahlmatte einbringen und dabei 2 bis 4 cm unter der Endhöhe bleiben. Sobald dieser begehbar ist, die Oberfläche mit einem gezahnten Werkzeug (Rechen oder Besen) aufrauen und anschließend die Mischung aus BETON-MIX + ZEMENT + KIES aufbringen.

VERARBEITUNG NASS AUF HART

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES: Auf Untergründen wie Keramik, Marmor und Naturstein wird das Produkt UNI-PRIMER 300A 12 Stunden vor dem Aufbringen der Mischung BETON-MIX + ZEMENT + KIES mit der Rolle aufgetragen.

BETONUNTERGRUND: Die Vorbereitung des Betonuntergrunds kann auf 2 Arten erfolgen:

- Auftragen des UNI-PRIMER 280 NEW 12 Stunden vor dem Aufbringen von BETON-MIX + ZEMENT + KIES.
- Zusammensetzung des PRIMERS, der nach vorherigem Abwaschen auf den bereits ausgehärteten Beton aufgetragen wird:
- POLIMERO 20 (1 Teil)
- WASSER (1 Teil)
- ZEMENT (in der Menge, die für eine fließfähige Mischung erforderlich ist)

Diese Mischung wird nach vorherigem Anfeuchten der Oberfläche mit Pinsel, Rolle usw. aufgetragen.

Anschließend wird die Mischung aus BETON-MIX + ZEMENT + KIES nass in nass aufgebracht.

AUFTRAGEN DES OBERFLÄCHENVERZÖGERERS

Das Produkt Disacal (Oberflächenverzögerer) ist je nach gewünschter Auswaschtiefe in verschiedenen Abstufungen erhältlich. Die Wahl des Disacal richtet sich nach der Körnung des Kieses, der zu 2/3 im Estrich eingebettet bleiben muss. Das Produkt gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen und die Oberflächenschicht nach mehreren Stunden, je nach Temperatur, mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Den trockenen Boden mit dem Harz DS-CS schützen.

MISCHUNG

- 25 kg BETON-MIX
- 55 kg weißer oder grauer ZEMENT
- 125 kg KIES

VERPACKUNG

Beton-Mix: Sack zu 25 kg

Disacal: Kanister zu 25 kg

Kies: Sack zu 25 kg

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.