DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PIATRĂ SPĂLATĂ (SASSO LAVATO)

PREMIXAT COLORAT ȘI ARMAT CU FIBRE

DESCRIERE

BETON-MIX a fost formulat special pentru „EFECTUL DE PIATRĂ” spălată. Adăugat la pietriș, cu varietatea sa de granulometrii, și la ciment, se obține un efect elegant, și datorită diverselor opțiuni de culori și modele. Se aplică la o grosime de la 2 cm la 4 cm.

Produsul este adecvat pentru trafic pietonal și auto, cu o rezistență excelentă la agenții atmosferici. Potrivit pentru alei, piețe, căi de acces, rampe etc.

GENERALITĂȚI

Produsul Beton Mix este furnizat în culorile Neutru, Ocru, Galben Nisip, Portocaliu.

SISTEM DE APLICARE

LUCRARE UD PE UD

Turnați o șapă din beton cu o grosime medie de 8/10 cm, cu plasă sudată, menținându-vă sub cota finală cu 2 până la 4 cm grosime. De îndată ce aceasta devine circulabilă pietonal, suprafața se va asperiza cu o unealtă dințată (greblă sau mătură), după care se va aplica amestecul BETON-MIX + CIMENT + PIETRIȘ.

LUCRARE UD PE ÎNTĂRIT

PREGĂTIREA SUPORTULUI: pentru suporturi precum ceramică, marmură și pietre naturale, se va aplica produsul UNI-PRIMER 300A cu rola cu 12 ore înainte de întinderea amestecului BETON-MIX + CIMENT + PIETRIȘ.

SUPORT DIN BETON: pregătirea suportului din beton se poate face în 2 moduri:

- Aplicarea produsului UNI-PRIMER 280 NEW cu 12 ore înainte de întinderea amestecului BETON-MIX + CIMENT + PIETRIȘ.
- Compoziția PRIMERULUI de întins pe betonul deja maturat, după spălare prealabilă:
- POLIMERO 20 (1 parte în volum)
- APĂ (1 parte în volum)
- CIMENT (în cantitatea necesară pentru a obține un amestec fluid)

Acest amestec se va aplica cu pensula sau cu rola etc., după udarea prealabilă a suprafeței.

După aceasta se va aplica amestecul BETON-MIX + CIMENT + PIETRIȘ, ud pe ud.

APLICAREA DEZACTIVATORULUI

Produsul Disacal (dezactivator) are diferite nuanțe în funcție de adâncimea care trebuie obținută. Alegerea produsului Disacal se face în funcție de granulometria pietrișului, care trebuie să rămână 2/3 în interiorul șapei. Aplicați produsul uniform pe suprafață; îndepărtați stratul superficial după mai multe ore, în funcție de temperaturi, cu aparatul de spălat cu presiune. Când pardoseala este uscată, protejați-o cu rășină DS-CS.

AMESTEC

- 25 kg de BETON-MIX
- 55 kg de CIMENT alb sau gri
- 125 kg de PIETRIȘ

AMBALARE

Beton-Mix Sac de 25 kg

Disacal Canistră de 25 kg

Pietriș Sac de 25 kg

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.