DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST PRANI KAMEN (SASSO LAVATO)

PREDMEŠANI PROIZVOD U BOJI, OJAČAN VLAKNIMA

OPIS

BETON-MIX je posebno formulisan za „EFEKAT PRANOG KAMENA“. Dodat šljunku, sa njegovom raznovrsnošću granulacija, i cementu, daje elegantan efekat, takođe zahvaljujući različitom izboru boja i dezena. Nanosi se u debljini od 2 cm do 4 cm.

Proizvod je pogodan za pešački saobraćaj i saobraćaj vozila, sa odličnom otpornošću na atmosferske uticaje. Pogodan za aleje, trgove, staze, rampe itd.

OPŠTE INFORMACIJE

Proizvod Beton Mix isporučuje se u bojama: neutralna, oker, peščano žuta, narandžasta.

NAČIN PRIMENE

RAD SVEŽE NA SVEŽE

Izliti betonsku ploču prosečne debljine 8/10 cm sa zavarenom armaturnom mrežom, ostajući ispod završne kote za 2 do 4 cm debljine. Čim ona postane prohodna, površinu ohrapaviti nazubljenim alatom (grabuljama ili metlom), a zatim naneti mešavinu BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.

RAD SVEŽE NA OČVRSLO

PRIPREMA PODLOGE: za podloge kao što su keramika, mermer i prirodni kamen, naneti proizvod UNI-PRIMER 300A valjkom 12 sati pre nanošenja mešavine BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.

BETONSKA PODLOGA: priprema betonske podloge može se izvršiti na 2 načina:

- Nanošenje proizvoda UNI-PRIMER 280 NEW 12 sati pre nanošenja mešavine BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK.
- Sastav PRAJMERA koji se nanosi na vec ̌sazreo beton, nakon prethodnog pranja:
- POLIMERO 20 (1 deo)
- VODA (1 deo)
- CEMENT (u količini potrebnoj da se dobije tečna smesa)

Ova smesa se nanosi četkom ili valjkom itd., nakon prethodnog kvašenja površine.

Nakon toga nanosi se mešavina BETON-MIX + CEMENT + ŠLJUNAK, sveže na sveže.

NANOŠENJE DEAKTIVATORA

Proizvod Disacal (deaktivator) ima različite nijanse u zavisnosti od dubine koju treba postići. Izbor proizvoda Disacal određuje se prema granulaciji šljunka, koji mora ostati sa 2/3 unutar ploče. Naneti proizvod ravnomerno po površini, a nakon nekoliko sati, u zavisnosti od temperature, ukloniti površinski sloj peraćem pod pritiskom. Kada je pod suv, zaštititi ga smolom DS-CS.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

MEŠAVINA

- 25 kg proizvoda BETON-MIX
- 55 kg belog ili sivog CEMENTA
- 125 kg ŠLJUNKA

PAKOVANJE

Beton-Mix džak od 25 kg

Disacal kanister od 25 kg

Šljunak džak od 25 kg

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.