DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE COLORSTYLE
COLORANT CIMENTAIRE

DESCRIPTION

Le système ENDUIT IMPRIMÉ (INTONACO STAMPATO) « Wall System » fait appel à 5 produits :

- Starmix, enduit pré-mélangé de couleur blanche
- Pemid, à ajouter dans le gâchage avec le Starmix
- Retop, agent de démoulage qui empêche les moules d'adhérer au mortier Starmix
- Protewall, qui protège la surface des agents atmosphériques.
- ColorStyle, un produit colorant qui, avec ses 7 teintes différentes, confère un effet vieilli et une plus grande résistance au produit fini

GÉNÉRALITÉS

Avec l'application du produit ColorStyle, le mur sera coloré avant même d'être imprimé, en choisissant la teinte sur le nuancier ou en la créant par mélange de plusieurs couleurs entre elles. Pour une meilleure protection de l'ENDUIT IMPRIMÉ, il est conseillé d'étaler le produit ColorStyle sur toute la surface, de manière à protéger et à renforcer l'ensemble de l'ouvrage. Le ColorStyle, grâce à sa composition, présente une bonne respirabilité. Il est en outre résistant aux intempéries, aux rayons ultraviolets, à l'eau et aux agents atmosphériques en général. Pour toutes ces caractéristiques, il est utilisé pour colorer, nuancer et durcir la surface de l'Enduit Imprimé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le produit présente une excellente résistance aux rayons UV et aux abrasions.

SYSTÈME D'APPLICATION

Gâcher le produit avec environ 45% d'eau, mélanger le ColorStyle jusqu'à obtenir un mélange homogène, d'une viscosité adaptée à l'outil utilisé, de préférence mélangé avec un fouet monté sur une perceuse. Le produit ColorStyle s'utilise au rouleau, au pinceau ou mieux encore par projection, etc.

- Le produit ColorStyle doit être appliqué frais sur frais, après l'application et le lissage du Starmix (pré-mélangé cimentaire) ; si une croûte superficielle se forme, bien mouiller la surface par pulvérisation et lisser jusqu'à ramollir totalement la couche superficielle, puis colorer avec le produit ColorStyle.
- Étaler sur le Starmix un mélange de couleur ColorStyle, uniformément sur la surface (pour obtenir une teinte unique) ou plusieurs mélanges de couleurs ColorStyle, en l'appliquant par zones (pour obtenir des nuances de différentes teintes et des effets naturels) ; lisser la surface avant d'imprimer. Il est important d'effectuer l'impression lorsque le Starmix et le ColorStyle sont encore frais, afin d'éviter d'éventuelles fissures sur les mélanges appliqués ; en cas de séchage excessif du produit ColorStyle, pulvériser un peu d'eau sur la surface et lisser jusqu'à ramollir totalement la couche superficielle, puis imprimer aussitôt.
- Le lendemain ou après plusieurs jours (ne pas dépasser deux jours selon les températures), le ColorStyle permet d'effectuer des colorations ultérieures (par exemple : des joints) ou des réparations, à l'aide de pinceaux ou d'éponges.

- Les indications ci-dessus se réfèrent à des températures d'environ 20° ; en tout état de cause, les temps de mise en œuvre sont dictés par les températures.

Impression

L'impression s'effectue au moyen de moules en caoutchouc préalablement mouillés avec le produit Retop, qui empêchera le ColorStyle d'adhérer au moule. Mouiller et lisser la surface avec une lisseuse en acier avant d'imprimer, en ramollissant totalement la couche superficielle ; l'important est qu'aucune fissure superficielle n'apparaisse, même si celles-ci peuvent être réparées immédiatement après l'impression ou même le lendemain. Une fois toute la surface imprimée avec le ou les motifs choisis, on laissera sécher le produit et, selon les températures, la finition sera réalisée le jour même ou le lendemain au moyen des outils de gravure Design Systems. L'impression, en créant un abaissement du niveau du mortier Starmix, peut créer des microfissures, de même qu'en présence de vent et/ou en cas de températures élevées. Ces microfissures ne créent pas de problèmes structurels au produit ; elles peuvent être réparées en les refermant avec le produit Starmix ou avec le ColorStyle. Le produit ColorStyle peut également être utilisé pour jointoyer entre pierre et pierre, avec le produit tel quel ou en ajoutant environ 2 kg (8%) de ColorStyle dans un sac de 25 kg de produit Starmix.

Protection du support

Une fois la finition terminée, l'Enduit Imprimé doit être protégé avec le produit Protewall, par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, en faisant attention aux coulures.

Domaine d'emploi

Avec l'application du produit ColorStyle, le mur sera coloré avant même d'être imprimé, en choisissant la teinte sur le nuancier ou en la créant par mélange de plusieurs couleurs entre elles. Pour une meilleure protection de l'ENDUIT IMPRIMÉ, il est conseillé d'étaler le produit ColorStyle sur toute la surface, de manière à protéger et à renforcer l'ensemble de l'ouvrage. Le ColorStyle, grâce à sa composition, présente une bonne respirabilité. Il est en outre résistant aux intempéries, aux rayons ultraviolets, à l'eau et aux agents atmosphériques en général ; pour toutes ces caractéristiques, il est indiqué aussi bien pour les espaces intérieurs qu'extérieurs.

RENDEMENT

Avec 1 kg de produit, on réalise environ 6 m^2, mais cette consommation peut changer complètement selon le type de coloration effectué.

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures supérieures à 5°.

CONDITIONNEMENT

Sac de 5 kg.

DESIGN SYSTEMS

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.