DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE CORPAV
DURCISSEUR DE SURFACE COLORÉ

DESCRIPTION

Le durcisseur de surface Corpav est un composé prémélangé prêt à l'emploi professionnel ; il existe en différentes teintes et c'est un produit créé spécialement pour la réalisation de sols en béton imprimé, même s'il est très souvent utilisé dans d'autres applications comme, par exemple, les sols industriels.

Le durcisseur de surface Corpav est un mélange composé principalement de trois ingrédients (ciment de type Portland certifié, quartz sphéroïdal à base siliceuse, pigments d'oxydes synthétiques-minéraux) plus des additifs spécifiques. Ce composé a la capacité d'améliorer la surface du béton et d'en augmenter la résistance à l'usure.

GÉNÉRALITÉS

Couleurs : 21 standard, autres couleurs disponibles sur commande (minimum 10 quintaux)

Résistance aux rayons UV – excellente

Résistance à l'abrasion – excellente

Conserver le produit à des températures supérieures à 5°C ; le produit doit être utilisé dans les 6 mois. Les couleurs du produit Corpav peuvent présenter de légères variations de teinte, d'un lot à l'autre et selon le béton et/ou la combinaison entre durcisseur de surface et agent de démoulage. Les rayons du soleil, en période estivale, peuvent faire varier la couleur en phase de lissage.

Le meilleur produit à utiliser tant en intérieur qu'en extérieur, par exemple : allées, routes, trottoirs, terrasses, plages de piscine, rampes, places, centres commerciaux et industriels, et tout autre lieu nécessitant un sol beau, durable dans le temps, unique et personnalisable.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

QUANTITÉS CONSEILLÉES SELON LES BESOINS			
Couleurs foncées et trafic léger	2,5 – 3 kg/m^2	Couleurs claires et trafic lourd	4,5 – 5 kg/m^2
Couleurs moyennes et trafic moyen	3,5 – 4 kg/m^2		

En tout état de cause, ne jamais dépasser 6 kg/m^2

SYSTÈME D'APPLICATION

Il est fondamental d'appliquer le durcisseur de surface par saupoudrage sur le béton frais et humide, de le lisser avec les outils Design Systems appropriés et de répéter l'opération jusqu'à atteindre le dosage ou la coloration prévus. Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C. Ne pas utiliser le produit en cas de pluie, à moins de disposer d'une couverture adéquate. La quantité de produit à utiliser est régie par deux facteurs : d'une part le trafic qu'il doit supporter et d'autre part la couleur choisie pour le sol. Tenir compte du fait que,

en cas d'application de plusieurs teintes de durcisseur de surface Corpav (ce que l'on appelle : sol imprimé nuancé), les teintes et l'intensité de couleur seront différentes en fonction des dimensions du sol à réaliser.

AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé avec des masques appropriés et en veillant à éviter le contact avec la peau, les yeux, les muqueuses, etc. ; dans ce cas, laver abondamment la partie concernée à l'eau et au savon et consulter un médecin. En cas de travaux en locaux fermés, assurer une ventilation adéquate. L'usage de gants et de masques de protection est recommandé. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.