DESIGN SYSTEMS

# TEHNICKI LIST CORPAV
## POSIPNI OCVRSCIVAC U BOJI

## OPIS

Posipni ocvrscivac Corpav je unapred pripremljena (premiks) smesa spremna za profesionalnu upotrebu; postoji u razlicitim tonovima boje i proizvod je posebno kreiran za izradu podova od stampanog betona, mada se vrlo cesto koristi i u drugim primenama, kao sto su na primer industrijski podovi.

Posipni ocvrscivac Corpav je smesa sastavljena uglavnom od tri sastojka (sertifikovani cement tipa Portland, sferoidni kvarc na bazi silicijuma, pigmenti od sinteticko-mineralnih oksida) uz specificne aditive. Ova smesa ima sposobnost da poboljsa povrsinu betona i povecá njenu otpornost na habanje.

## OPSTE INFORMACIJE

Boje: 21 standardna, ostale boje dostupne po narudzbini (minimum 10 kvintala)

Otpornost na UV zrake – odlicna

Otpornost na abraziju – odlicna

Proizvod cuvati na temperaturama iznad 5°C; proizvod se mora upotrebiti u roku od 6 meseci. Boje proizvoda Corpav mogu imati blage varijacije u tonu, od sarze do sarze i u zavisnosti od betona i/ili kombinacije posipnog ocvrscivaca i sredstva za odvajanje. Suncevi zraci, u letnjem periodu, mogu uticati na promenu boje u fazi gletovanja.

Najbolji proizvod za upotrebu kako u unutrasnjim tako i u spoljasnjim prostorima, kao sto su: prilazi, ulice, trotoari, terase, ivice bazena, rampe, trgovi, trzni i industrijski centri i svako drugo mesto gde je potreban pod koji je lep, dugotrajan, jedinstven i prilagodljiv.

## REFERENTNA TABELA

| PREPORUCENE KOLICINE PREMA POTREBAMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tamne boje i lak saobracaj | 2,5 – 3 kg/m$^2$ | Svetle boje i tezak saobracaj | 4,5 – 5 kg/m$^2$ |
| Srednje boje i srednji saobracaj | 3,5 – 4 kg/m$^2$ | | |

U svakom slucaju nikada ne prekoraciti 6 kg/m$^2$

## NACIN PRIMENE

Od sustinskog je znacaja da se posipni ocvrscivac nanese posipanjem na svez i vlazan beton, izgletuje odgovarajucim alatima Design Systems i da se postupak ponavlja do postizanja predvidene doze ili obojenosti. Ne koristiti proizvod na temperaturama ispod 5°C. Ne koristiti proizvod kada pada kisa, osim ako postoji odgovarajuca nadstresnica. Kolicina proizvoda koju treba upotrebiti zavisi od dva faktora: jedan je saobracaj koji pod mora da izdrzi, a drugi je boja izabrana za pod. Imati u vidu da ce, u slucaju nanosenja vise tonova posipnog ocvrscivaca Corpav (tzv. stampani pod sa prelivima boja), tonovi i intenzitet boje biti razliciti u zavisnosti od dimenzija poda koji se izraduje.

## UPOZORENJA

Proizvod se mora koristiti sa odgovarajucím zastítnim maskama, vodecí racúna da se izbegne kontakt sa kozóm, ocíma, sluzokozóm itd.; u tom slucáju zahvacéni deo obilno oprati vodom i sapunom i obratiti se lekaru. U slucáju radova u zatvorenim prostorima obezbediti odgovarajucú ventilaciju. Preporucúje se upotreba rukavica i zastítnih maski. Cúvati van domasája dece.

## PAKOVANJE

Vrecá od 25 kg

Tehnicki podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatraziti od nase tehnicke sluzbe. Ono sto je navedeno u ovom tehnickom biltenu predstavlja najbolje od naseg znanja i naseg iskustva. U svakom slucaju, za upotrebe razlicite od navedenih, preporucuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucaju ne preuzima nikakvu odgovornost za stete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, buduci da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obavestava da je njena tehnicka sluzba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.