DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DISACAL
OBERFLÄCHENVERZÖGERER FÜR WASCHBETON-ERZEUGNISSE

BESCHREIBUNG

Das Produkt DISACAL ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Oberflächenverzögerer für die Herstellung von Waschbeton-Erzeugnissen. Die einfache Anwendung, die ausgezeichnete Gleichmäßigkeit des Auswaschens und der geringe Aufwand bei der Reinigung machen DISACAL zum idealen Produkt für die Herstellung von Böden aus gewaschenem Kies.

ALLGEMEINES

DISACAL verzögert das Erhärten des Zements an der Oberfläche; das Endergebnis hängt daher stark von Umgebungstemperatur, Zementart, Sieblinie, Konsistenz und Qualität der Mischung, Zusatzmitteln, Schalungsart usw. ab. Es werden Vorversuche empfohlen.

KÖRNUNG mm	AUSWASCHTIEFE mm	KÖRNUNG mm	AUSWASCHTIEFE mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Produkt DISACAL ist gebrauchsfertig und wird aufgesprüht; die Wahl der Auswaschtiefe ergibt sich daraus, dass 2/3 des Steins in der Mischung eingebettet bleiben müssen, um den richtigen Halt des Steins beim Befahren mit Fahrzeugen zu gewährleisten.

Nach dem Aufbringen der Mischung aus Beton-mix, Zement und Kies wird unmittelbar danach unser Produkt DISACAL aufgesprüht. Nach einer Trocknungszeit von ca. 12/ 24/ 48 Stunden (je nach Witterungsbedingungen) wird der Boden ausgewaschen. In der Regel können die Elemente nach 12 Stunden, aber auch nach 24 oder 48 Stunden ausgewaschen werden, wobei zu beachten ist, dass die Zyklen für alle Erzeugnisse derselben Produktionsserie gleich sein müssen. Die mit den verschiedenen Ausführungen von DISACAL erzielten Auswaschtiefen hängen stark von Art und Dosierung des Zements, Art und Menge der Gesteinskörnung, Konsistenz der Mischung und Art der Nachbehandlung ab. Für jede Produktionsart und Umgebungsbedingung werden Vorversuche empfohlen. Eventuelle Reste des Oberflächenverzögerers auf dem Boden lassen sich leicht mit einer Bürste entfernen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Zur Reinigung der Werkzeuge wird die Verwendung eines handelsüblichen Verdünners empfohlen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

WARNHINWEISE

Entzündbar. Haut und Augen schützen. Das DIN-Sicherheitsdatenblatt beachten.

VERBRAUCH

ca. 80-125 g/m^2. Sehr wichtig: vor jeder Anwendung gut aufrühren (mit Bohrmaschine und Rührquirl).

LAGERUNG

Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Lieferdatum in verschlossenen Originalgebinden.

An einem kühlen und belüfteten Ort lagern. Frostbeständig.

VERPACKUNG

Blechkanister zu 20 kg.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it