DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DISACAL
RETARDANTE PARA ELEMENTOS DE ÁRIDO VISTO

DESCRIPCIÓN

El producto DISACAL es un retardante listo para el uso, con disolventes, para la producción de elementos de árido visto (piedra lavada). La facilidad de aplicación, la excelente uniformidad de lavado y el bajo coste de la fase de limpieza hacen de DISACAL el producto ideal para la realización de pavimentos de grava lavada.

GENERALIDADES

DISACAL retarda la maduración superficial del cemento, por lo que el resultado final depende en gran medida de la temperatura ambiente, el tipo de cemento, la curva granulométrica, la consistencia y calidad de la mezcla, los aditivos, el tipo de encofrado, etc. Se recomiendan pruebas preliminares.

GRANULOMETRÍA mm	PROFUNDIDAD DE LAVADO mm	GRANULOMETRÍA mm	PROFUNDIDAD DE LAVADO mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

SISTEMA DE APLICACIÓN

El producto DISACAL está listo para el uso y se aplica por pulverización; la elección de la profundidad viene dada por el hecho de que 2/3 de la piedra deben permanecer inmersos en la mezcla, para garantizar la correcta sujeción de la piedra al paso de los vehículos.

Una vez extendida la mezcla de Beton-mix, cemento y grava, se aplicará inmediatamente después por pulverización nuestro producto DISACAL. Tras un tiempo de secado de aprox. 12/ 24/ 48 horas (según las condiciones atmosféricas), se procede al lavado del pavimento. Normalmente es posible lavar los elementos después de 12 horas, pero también a las 24 o 48 horas, teniendo en cuenta que los ciclos deben ser iguales para todos los elementos de una misma serie de producción. Las profundidades de lavado obtenidas con las distintas versiones de DISACAL dependen en gran medida del tipo y la dosificación del cemento, el tipo y la cantidad de árido, la consistencia de la mezcla y el tipo de curado. Se recomiendan pruebas preliminares para cada tipo de producción y condición ambiental. Los eventuales restos de desactivante sobre el pavimento pueden eliminarse fácilmente con un cepillo.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Para la limpieza de las herramientas se recomienda el uso de un diluyente común.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ADVERTENCIAS

Inflamable. Proteger la piel y los ojos. Consultar la ficha de datos de seguridad DIN.

RENDIMIENTO

aprox. 80-125 g/m^2. Muy importante: agitar bien (con taladro y batidor) antes de cada aplicación.

ALMACENAMIENTO

La caducidad es de 12 meses desde la fecha de suministro, en latas cerradas en los envases originales.

Conservar en lugar fresco y ventilado. Resiste a las heladas.

ENVASE

Latas de 20 kg.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it