DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DISACAL
RETARDATEUR POUR OUVRAGES EN GRAVIER LAVÉ

DESCRIPTION

Le produit DISACAL est un retardateur prêt à l'emploi, contenant des solvants, pour la production d'ouvrages en gravier lavé. La facilité d'application, l'excellente uniformité de lavage et le faible coût de la phase de nettoyage font du DISACAL le produit idéal pour la réalisation de sols en gravier lavé.

GÉNÉRALITÉS

Le DISACAL retarde la prise en surface du ciment ; le résultat final dépend donc fortement de la température ambiante, du type de ciment, de la courbe granulométrique, de la consistance et de la qualité du mélange, des additifs, du type de coffrage, etc. Des essais préliminaires sont conseillés.

GRANULOMÉTRIE mm	PROFONDEUR DE LAVAGE mm	GRANULOMÉTRIE mm	PROFONDEUR DE LAVAGE mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

SYSTÈME D'APPLICATION

Le produit DISACAL est prêt à l'emploi et s'applique par pulvérisation ; le choix de la profondeur est dicté par le fait que les 2/3 du gravier doivent rester immergés dans le mélange, afin de garantir la bonne tenue du gravier au passage des véhicules.

Une fois le mélange de Beton-mix, ciment et gravier étalé, appliquer immédiatement après, par pulvérisation, notre produit DISACAL. Après un temps de séchage d'environ 12/ 24/ 48 heures (selon les conditions atmosphériques), on procède au lavage du sol. En règle générale, il est possible de laver les éléments après 12 heures, mais aussi à 24 ou 48 heures, en tenant compte du fait que les cycles doivent être identiques pour tous les ouvrages d'une même série de production. Les profondeurs de lavage obtenues avec les différentes versions de DISACAL dépendent fortement du type et du dosage du ciment, du type et de la quantité du granulat, de la consistance du mélange et du type de cure. Des essais préliminaires sont conseillés pour chaque type de production et de condition ambiante. Les éventuels restes de désactivant sur le sol peuvent être facilement éliminés à la brosse.

NETTOYAGE DES OUTILS

Pour le nettoyage des outils, il est conseillé d'utiliser un diluant ordinaire.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

AVERTISSEMENTS

Inflammable. Protéger la peau et les yeux. Consulter la fiche de données de sécurité DIN.

RENDEMENT

env. 80-125 g/m^2. Très important : bien agiter (avec une perceuse et un fouet) avant chaque application.

STOCKAGE

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de livraison, en bidons fermés dans les emballages d'origine.

Conserver dans un endroit frais et aéré. Résiste au gel.

CONDITIONNEMENT

Bidons métalliques de 20 kg.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it