DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DISACAL
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ЭФФЕКТОМ МЫТОГО КАМНЯ

ОПИСАНИЕ

Продукт DISACAL — готовый к применению замедлитель схватывания, содержащий растворители, для производства изделий с эффектом мытого камня. Лёгкость нанесения, отличная равномерность смывки и невысокие затраты на этапе очистки делают DISACAL идеальным продуктом для устройства полов из мытого гравия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

DISACAL замедляет твердение цемента на поверхности, поэтому конечный результат сильно зависит от температуры окружающей среды, типа цемента, гранулометрической кривой, консистенции и качества смеси, добавок, типа опалубки и т. д. Рекомендуются предварительные испытания.

ФРАКЦИЯ мм	ГЛУБИНА СМЫВКИ мм	ФРАКЦИЯ мм	ГЛУБИНА СМЫВКИ мм
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Продукт DISACAL готов к применению и наносится распылением; выбор глубины определяется тем, что 2/3 камня должны оставаться погружёнными в смесь, чтобы обеспечить надёжное удержание камня при проезде транспорта.

После укладки смеси Beton-mix, цемента и гравия сразу же нанести распылением наш продукт DISACAL. После времени высыхания около 12/ 24/ 48 часов (в зависимости от атмосферных условий) приступить к смывке пола. Как правило, элементы можно мыть через 12 часов, но также через 24 или 48 часов, учитывая, что циклы должны быть одинаковыми для всех изделий одной производственной серии. Глубина смывки, получаемая с различными версиями DISACAL, сильно зависит от типа и дозировки цемента, типа и количества заполнителя, консистенции смеси и условий выдерживания. Рекомендуются предварительные испытания для каждого типа производства и условий окружающей среды. Возможные остатки деактиватора на полу легко удаляются щёткой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Для очистки инструментов рекомендуется использовать обычный разбавитель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно. Защищать кожу и глаза. Ознакомиться с паспортом безопасности DIN.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

РАСХОД

около 80-125 г/м^2. Очень важно: хорошо перемешать (дрелью с венчиком) перед каждым нанесением.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности составляет 12 месяцев с даты поставки в закрытых банках в оригинальной упаковке.

Хранить в прохладном и проветриваемом месте. Морозостоек.

УПАКОВКА

Металлические банки по 20 кг.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.