DESIGN SYSTEMS

# FLETË TEKNIKE DISACAL
## VONUES PËR ELEMENTE ME GUR TË LARË

## PËRSHKRIMI

Produkti DISACAL është një vonues gati për përdorim, që përmban tretës, për prodhimin e elementeve me gur të larë. Lehtësia e aplikimit, uniformiteti i shkëlqyer i larjes dhe kostoja e ulët në fazën e pastrimit e bëjnë DISACAL produktin ideal për realizimin e dyshemeve me zhavorr të larë.

## TË PËRGJITHSHME

DISACAL e vonon maturimin sipërfaqësor të çimentos, prandaj rezultati përfundimtar varet shumë nga temperatura e ambientit, lloji i çimentos, kurba granulometrike, konsistenca dhe cilësia e përzierjes, aditivët, lloji i kallëpit etj. Këshillohen prova paraprake.

| GRANULOMETRIA (mm) | THELLËSIA E LARJES (mm) | GRANULOMETRIA (mm) | THELLËSIA E LARJES (mm) |
|---|---|---|---|
| 01-03 | 0,5 | 08-12 | 3,0 |
| 03-05 | 1,0 | 08-16 | 3,5 |
| 03-05 | 1,5 | 12-16 | 4,0 |
| 04-08 | 2,0 | 16-18 | 5,0 |
| 05-08 | 2,5 | 18-32 | 6,0 |

## SISTEMI I APLIKIMIT

Produkti DISACAL është gati për përdorim dhe aplikohet me spërkatje; zgjedhja e llojit të thellësisë përcaktohet nga fakti se 2/3 e gurit duhet të mbeten të zhytura në përzierje, kjo për të garantuar mbajtjen e duhur të gurit gjatë kalimit të automjeteve.

Pasi të jetë shtruar përzierja e Beton-mix, çimentos dhe zhavorrit, menjëherë pas kësaj aplikohet me spërkatje produkti ynë DISACAL. Pas një kohe tharjeje prej rreth 12/ 24/ 48 orësh (në varësi të kushteve atmosferike), vazhdohet me larjen e dyshemesë. Zakonisht elementet mund të lahen pas 12 orësh, por edhe pas 24 ose 48 orësh, duke pasur parasysh se ciklet duhet të jenë të njëjta për të gjitha elementet e një serie të njëjtë prodhimi. Thellësitë e larjes të përftuara me versionet e ndryshme të DISACAL varen shumë nga lloji dhe dozimi i çimentos, lloji dhe sasia e agregatit, konsistenca e përzierjes dhe lloji i maturimit. Këshillohen prova paraprake për çdo lloj prodhimi dhe kushti ambienti. Mbetjet eventuale të dezaktivuesit mbi dysheme mund të hiqen lehtësisht me furçë.

### PASTRIMI I VEGLAVE

Për pastrimin e veglave këshillohet përdorimi i një holluesi të zakonshëm.

## PARALAJMËRIME

I djegshëm. Mbroni lëkurën dhe sytë. Konsultoni fletën e të dhënave të sigurisë DIN.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

## RENDIMENTI

rreth 80-125 g/m$^2$. Shumë e rëndësishme: përzieni mirë (me trapan dhe përzierës) përpara çdo aplikimi.

## MAGAZINIMI

Afati i skadencës është 12 muaj nga data e furnizimit, në kanaçe të mbyllura, në ambalazhet origjinale.

Ruajeni në vend të freskët dhe të ajrosur. I reziston ngricës.

## AMBALAZHIMI

Kanaçe prej 20 kg.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.