TEHNICKI LIST DISACAL
USPORIVAC VEZIVANJA ZA ELEMENTE OD PRANOG BETONA

OPIS

Proizvod DISACAL je usporivac vezivanja spreman za upotrebu, koji sadrzi rastvarace, za proizvodnju elemenata od pranog betona (sa ispranim agregatom). Lakoca nanosenja, odlicna ujednacenost pranja i mali utrosak u fazi ciscenja cine DISACAL idealnim proizvodom za izradu podova od pranog sljunka.

OPSTE INFORMACIJE

DISACAL usporava ocvrscavanje cementa na povrsini, pa stoga konacni rezultat u velikoj meri zavisi od temperature okoline, vrste cementa, granulometrijske krive, konzistencije i kvaliteta smese, aditiva, vrste oplate itd. Preporucuju se prethodne probe.

GRANULACIJA mm	DUBINA PRANJA mm	GRANULACIJA mm	DUBINA PRANJA mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

NACIN PRIMENE

Proizvod DISACAL je spreman za upotrebu i nanosi se prskanjem; izbor dubine određen je cinjenicom da 2/3 kamena moraju ostati uronjene u smesu, kako bi se obezbedila pravilna ucvrscenost kamena pri prolasku vozila.

Kada se razastre smesa proizvoda Beton-mix, cementa i sljunka, odmah zatim se prskanjem nanosi nas proizvod DISACAL. Nakon vremena susenja od oko 12/24/48 sati (u zavisnosti od atmosferskih uslova), pristupa se pranju poda. Po pravilu je mogucé prati elemente nakon 12 sati, ali i nakon 24 ili 48 sati, imajuci u vidu da ciklusi moraju biti jednaki za sve elemente iste proizvodne serije. Dubine pranja dobijene razlicitim verzijama proizvoda DISACAL u velikoj meri zavise od vrste i doziranja cementa, vrste i kolicine agregata, konzistencije smese i nacina ocvrscavanja. Preporucuju se prethodne probe za svaku vrstu proizvodnje i uslove okoline. Eventualni ostaci deaktivatora na podu mogu se lako ukloniti cetkom.

CISCENJE ALATA

Za ciscenje alata preporucuje se upotreba obicnog razredivaca.

UPOZORENJA

Zapaljivo. Zastititi kozu i oci. Konsultovati bezbednosni list DIN.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

POTROŠNJA

oko 80-125 g/m^2. Veoma važno: dobro promešati (bušilicom sa mešačem) pre svakog nanošenja.

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja je 12 meseci od datuma isporuke, u zatvorenim limenkama u originalnom pakovanju.

Čuvati na hladnom i provetrenom mestu. Otporan na mraz.

PAKOVANJE

Limenke od 20 kg.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it