DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST DS-CS
JEDNOKOMPONENTNA METAKRILNA SMOLA

OPIS

DS-CS „Clear Sealer“ je metakrilna smola posebno namijenjena za konsolidaciju i zaštitu cementnih elemenata. To je tečni proizvod koji kapilarnim upijanjem duboko prodire u cement. DS-CS „Clear Sealer“ sadrži posebne termoplastične polimere koji na tretirane materijale djeluju konsolidirajuće, hidrofobno i zaštitno. Cement tretiran proizvodom DS-CS „Clear Sealer“ ne pokazuje nikakvu sklonost žućenju, otporan je na pranje, nije ljepljiv pa stoga ne zadržava prljavštinu, povećava kompaktnost, mehaničku otpornost i otpornost na habanje, bolje štiti podove od ulja, kiselina (hlorovodonična kiselina) i atmosferskih utjecaja (kiša, mraz, UV zraci itd.). Namijenjen je za upotrebu na podovima od štampanog betona i industrijskim podovima, kao zaštita od mrlja i prašenja, a ujedno ih čini lakšim za čišćenje. Odličan je za tretiranje unutrašnjih i vanjskih podova prostorija kao što su garaže, skladišta, podrumi itd., te vanjskih površina kao što su platoi, parkinzi, prilazi, bazeni, dvorišta itd.

DS-CS se može tonirati prema RAL karti boja.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Proizvod čuvati na suhom mjestu na temperaturi iznad 5°C, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićen od mraza i prekomjerne toplote; rok trajanja proizvoda je oko 12 mjeseci.

U normalnim uvjetima upotrebe proizvod nije štetan za osobe koje njime rukuju. Smola DS-CS ima izvrsnu otpornost na UV zrake i mraz. Proizvod je spreman za upotrebu i ne zahtijeva nikakvo razrjeđivanje. Ako je potrebno razrjeđivanje, kao i za čišćenje alata, koristiti nitro razrjeđivač.

NAPOMENA: ne prosipati rastvarače ili benzin na pod zaštićen proizvodom DS-CS

OPIS	NORMA UNI	REZULTAT
Specifična težina	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viskoznost Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Koef. upijanja vode nakon 24 sata	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1\2
Indeks habanja Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Otpornost na rast plijesni	UNI EN ISO 11021	0,0006
Otpornost na tečnosti	UNI-EN ISO 2812-1 I. DIZEL GORIVO – ULJE ZA PODMAZIVANJE II. MORSKA VODA III. HLORIRANA BAZENSKA VODA	Bez razvoja nakon 14 dana. Bez promjene sjaja nakon 24 h i 16 h mirovanja.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

NAČIN PRIMJENE

DS-CS „Clear Sealer“ nanosi se četkom, valjkom i/ili prskanjem. Cementne podloge moraju biti odgovarajuće pripremljene čišćenjem prije tretiranja proizvodom DS-CS „Clear Sealer“. Značajna prednost u primjeni proizvoda DS-CS „Clear Sealer“ je ta što omogućava nanošenje zaštitnog tretmana protiv prašine i na tek izvedene cementne površine. Naime, za razliku od tradicionalnih premaza protiv prašine, koji se smiju nanositi isključivo na dobro očvrsli cement, prozirni DS-CS „Clear Sealer“ može se nanijeti već nekoliko dana nakon izvođenja cementnog elementa. U slučaju nanošenja na industrijske podove, preporučuje se razrjeđivanje od 30/40% razrjeđivačem Design Systems za prvi sloj, a eventualno drugi sloj nerazrijeđen. U svakom slučaju, proizvod ne nanositi ako je na podlozi prisutno previše vlage ili vode.

POTROŠNJA

Jedno pakovanje od 20 l dovoljno je za oko 100 m^2.

UPOZORENJA

Proizvod DS-CS „Clear Sealer“ treba koristiti s odgovarajućim zaštitnim maskama i pazeći da se izbjegne kontakt s kožom, očima, sluznicama itd.; u tom slučaju zahvaćeni dio obilno oprati vodom i sapunom i obratiti se ljekaru. Kod radova u zatvorenim prostorima osigurati odgovarajuću ventilaciju. Budući da je proizvod zapaljiv, preporučuje se da se tokom upotrebe ne puši i da se ne koristi u blizini vatre.

Prije upotrebe ovog proizvoda imati na umu da je on zaptivač (sealer) i da ga kao takvog ne treba koristiti na rampama koje prelaze zakonom propisane nagibe, kao ni u drugim okolnostima u kojima bi u posebnim uvjetima okoline mogao nanijeti štetu trećim licima. Preporučuje se upotreba rukavica i zaštitnih maski za rastvarače. Držati van dohvata djece.

PAKOVANJE

Limena kanta od 20 litara.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uvjeti upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it