DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-CS
RĂȘINĂ METACRILICĂ MONOCOMPONENTĂ

DESCRIERE

DS-CS „Clear Sealer” este o rășină metacrilică specifică pentru consolidarea și protecția elementelor din ciment. Este un produs lichid, care pătrunde în profunzime în ciment prin absorbție capilară. DS-CS „Clear Sealer” conține polimeri termoplastici speciali care exercită o acțiune de consolidare, hidrofobizare și protecție asupra materialelor tratate. Cimentul tratat cu DS-CS „Clear Sealer” nu prezintă nicio tendință de îngălbenire, este rezistent la spălări, nu rămâne lipicios și, prin urmare, nu reține murdăria, mărește compactitatea, rezistența mecanică și la uzură, protejează mai bine pardoselile împotriva uleiurilor, acizilor (acid clorhidric) și agenților atmosferici (ploaie, îngheț, raze UV etc.). Este indicată pentru utilizarea pe pardoseli din beton amprentat și industriale, ca tratament antipată și antipraf, făcându-le totodată mai ușor de curățat. Este excelentă pentru tratarea pardoselilor interioare și exterioare ale unor spații precum garaje, depozite, pivnițe etc. și ale suprafețelor în aer liber precum platforme, parcări, alei, piscine, curți etc.

DS-CS poate fi colorată conform paletei RAL.

GENERALITĂȚI

Păstrați produsul în loc uscat, la o temperatură peste 5°C, în recipientele originale și intacte, protejate de îngheț și de căldură excesivă; produsul se păstrează aproximativ 12 luni.

În condiții normale de utilizare, produsul nu este dăunător pentru persoanele care îl manipulează. Rășina DS-CS prezintă o rezistență excelentă la razele UV și la îngheț. Produsul este gata de utilizare și nu necesită nicio diluare. Dacă este necesară diluarea, precum și pentru curățarea uneltelor, utilizați diluant nitro.

N.B. Nu lăsați să cadă solvenți sau benzină pe pardoseala protejată cu DS-CS

DESCRIERE	NORMA UNI	REZULTAT
Greutate specifică	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Vâscozitate Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Coef. de absorbție a apei la 24 ore	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1\2
Indice de uzură Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Rezistență la dezvoltarea mucegaiului	UNI EN ISO 11021	0,0006
Rezistență la lichide	UNI-EN ISO 2812-1 I. MOTORINĂ - ULEI LUBRIFIANT II. APĂ DE MARE III. APĂ DE PISCINĂ CLORINATĂ	Nicio dezvoltare după 14 zile. Nicio variație a luciului după 24 h și 16 h de repaus.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEM DE APLICARE

DS-CS „Clear Sealer” se aplică cu pensula, cu rola și/sau prin pulverizare. Suporturile pe bază de ciment trebuie pregătite corespunzător prin operațiuni de curățare înainte de a fi tratate cu DS-CS „Clear Sealer”. Un avantaj aplicativ considerabil al DS-CS „Clear Sealer” este acela de a permite aplicarea tratamentului protector antipraf chiar și pe suprafețe de ciment abia realizate. De fapt, spre deosebire de vopselele antipraf tradiționale, care trebuie aplicate exclusiv pe ciment bine maturat, DS-CS „Clear Sealer” transparentă poate fi aplicată deja la câteva zile de la realizarea elementului din ciment. În cazul aplicării pe pardoseli industriale, se recomandă diluarea cu 30/40% diluant Design Systems pentru primul strat și, eventual, al doilea strat nediluat. În orice caz, nu aplicați produsul în prezența unei umidități excesive sau a apei pe suport.

CONSUM

Un ambalaj de 20 l este suficient pentru aproximativ 100 m^2.

AVERTISMENTE

Produsul DS-CS „Clear Sealer” trebuie utilizat cu măști adecvate și având grijă să se evite contactul cu pielea, ochii, mucoasele etc.; în acest caz, spălați abundent zona cu apă și săpun și consultați un medic. În cazul lucrărilor în spații închise, asigurați o ventilație adecvată. Fiind un produs inflamabil, se recomandă să nu se fumeze în timpul utilizării și să nu se utilizeze în apropierea focului.

Înainte de a utiliza acest produs, țineți cont de faptul că este un sigilant și, ca atare, nu îl utilizați pentru rampe care depășesc normele legale și în alte circumstanțe diferite care ar putea cauza daune terților în anumite condiții de mediu. Se recomandă utilizarea mănușilor și a măștilor de protecție pentru solvenți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALARE

Bidon de tablă de 20 litri.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it