DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-CS
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МЕТАКРИЛОВАЯ СМОЛА

ОПИСАНИЕ

DS-CS “Clear Sealer” — это метакриловая смола, специально предназначенная для упрочнения и защиты изделий из цемента. Это жидкий продукт, глубоко проникающий в цемент за счёт капиллярного впитывания. DS-CS “Clear Sealer” содержит специальные термопластичные полимеры, оказывающие упрочняющее, гидрофобизирующее и защитное действие на обработанные материалы. Цемент, обработанный DS-CS “Clear Sealer”, не проявляет никакой склонности к пожелтению, устойчив к мытью, не липкий и, следовательно, не удерживает грязь; продукт повышает плотность, механическую прочность и износостойкость, лучше защищает полы от масел, кислот (соляная кислота) и атмосферных воздействий (дождь, мороз, УФ-лучи и т. д.). Рекомендуется для применения на полах из штампованного бетона и промышленных полах в качестве защиты от пятен и пыления, а также для облегчения их очистки. Отлично подходит для обработки внутренних и наружных полов помещений, таких как гаражи, склады, подвалы и т. д., и открытых площадок, таких как площади, парковки, аллеи, бассейны, дворы и т. д.

DS-CS может быть окрашена по таблице RAL.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Хранить продукт в сухом месте при температуре выше 5°C, в оригинальной и неповреждённой таре, защищённой от мороза и чрезмерного тепла; срок хранения продукта составляет около 12 месяцев.

При нормальных условиях использования продукт не опасен для персонала, работающего с ним. Смола DS-CS обладает отличной стойкостью к УФ-лучам и морозу. Продукт готов к применению и не требует никакого разбавления. При необходимости разбавления и для очистки инструмента использовать нитрорастворитель.

ВНИМАНИЕ: не допускать попадания растворителей или бензина на пол, защищённый DS-CS.

ОПИСАНИЕ	НОРМА UNI	РЕЗУЛЬТАТ
Удельный вес	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 г/л
Вязкость Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Коэфф. водопоглощения за 24 часа	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 кг/м^2 t 1\2
Индекс износа по Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Стойкость к росту плесени	UNI EN ISO 11021	0,0006

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Стойкость к жидкостям	UNI-EN ISO 2812-1 I. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО – СМАЗОЧНОЕ МАСЛО II. МОРСКАЯ ВОДА III. ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА БАССЕЙНА	Отсутствие роста через 14 сут. Отсутствие изменения блеска через 24 ч и 16 ч выдержки.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

DS-CS “Clear Sealer” наносится кистью, валиком и/или распылением. Цементные основания перед обработкой DS-CS “Clear Sealer” должны быть надлежащим образом подготовлены путём очистки. Значительное преимущество при нанесении DS-CS “Clear Sealer” заключается в возможности выполнения защитной обеспыливающей обработки даже на только что выполненных цементных поверхностях. Действительно, в отличие от традиционных обеспыливающих лаков, которые должны наноситься исключительно на хорошо выдержанный цемент, прозрачный DS-CS “Clear Sealer” может наноситься уже через несколько дней после изготовления цементного изделия. При нанесении на промышленные полы рекомендуется разбавление на 30/40% разбавителем Design Systems для первого слоя и, при необходимости, второй слой без разбавления. В любом случае не наносить продукт при наличии избыточной влажности или воды на основании.

РАСХОД

Одной упаковки 20 л достаточно примерно на 100 м^2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт DS-CS “Clear Sealer” следует применять с использованием соответствующих респираторов, избегая контакта с кожей, глазами, слизистыми оболочками и т. д.; в случае контакта обильно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться к врачу. При работе в закрытых помещениях обеспечить надлежащую вентиляцию. Поскольку продукт огнеопасен, во время использования рекомендуется не курить и не применять его вблизи открытого огня.

Перед использованием данного продукта следует учитывать, что это запечатывающий (герметизирующий) состав, и как таковой он не должен применяться на пандусах с уклоном, превышающим нормы законодательства, и в иных обстоятельствах, при которых в особых условиях окружающей среды может быть причинён ущерб третьим лицам. Рекомендуется использовать перчатки и защитные респираторы для растворителей. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Жестяная банка 20 литров.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.