DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-CS
JEDNOKOMPONENTNA METAKRILNA SMOLA

OPIS

DS-CS „Clear Sealer“ je metakrilna smola namenjena za konsolidaciju i zaštitu betonskih elemenata. To je tečni proizvod koji kapilarnim upijanjem duboko prodire u beton. DS-CS „Clear Sealer“ sadrži specijalne termoplastične polimere koji deluju konsolidujuće, hidrofobno i zaštitno na tretirane materijale. Beton tretiran proizvodom DS-CS „Clear Sealer“ ne pokazuje nikakvu sklonost ka zućenju, otporan je na pranje, nije lepljiv pa ne zadrzava prljavštinu, povecáva kompaktnost, mehaničku čvrstocú i otpornost na habanje, bolje štiti podove od ulja, kiselina (hlorovodonična kiselina) i atmosferskih uticaja (kiša, mraz, UV zraci itd.). Namenjena je za primenu na podovima od štampanog betona i industrijskim podovima, kao zaštita od mrlja i prašenja, a takođe ih čini laksim za čišćenje. Odlična je za tretman unutrašnjih i spoljašnjih podova prostorija kao što su: garaže, skladišta, podrumi itd., kao i otvorenih površina kao što su platoi, parkinzi, prilazne staze, bazeni, dvorišta itd.

DS-CS se može obojiti prema RAL karti boja.

OPSTE INFORMACIJE

Čuvati proizvod na suvom mestu na temperaturi višoj od 5°C, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićén od mraza i prekomerne toplote; proizvod se čuva oko 12 meseci.

U normalnim uslovima upotrebe proizvod nije štetan za osobe koje njime rukuju. Smola DS-CS ima odličnu otpornost na UV zrake i mraz. Proizvod je spreman za upotrebu i ne zahteva nikakvo razređivanje. Ako je potrebno razrediti, kao i za čišćénje alata, koristiti nitro razređivač.

NAPOMENA: ne prosipati rastvarače ili benzin na pod zaštićén proizvodom DS-CS

OPIS	STANDARD UNI	REZULTAT
Specifična težina	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viskoznost Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Koef. upijanja vode nakon 24 sata	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1\2
Indeks habanja Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Otpornost na rast plesni	UNI EN ISO 11021	0,0006
Otpornost na tečnosti	UNI-EN ISO 2812-1 I. DIZEL GORIVO - ULJE ZA PODMAZIVANJE II. MORSKA VODA III. HLORISANA BAZENSKA VODA	Bez razvoja nakon 14 dana. Bez promene sjaja nakon 24 h i 16 h mirovanja.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

NAČIN PRIMENE

DS-CS „Clear Sealer“ nanosi se četkom, valjkom i/ili prskanjem. Cementne podloge moraju biti odgovarajuće pripremljene čišćenjem pre tretiranja proizvodom DS-CS „Clear Sealer“. Značajna prednost pri primeni proizvoda DS-CS „Clear Sealer“ je što omogućava nanošenje zaštitnog tretmana protiv prašenja i na tek izvedene cementne površine. Naime, za razliku od tradicionalnih premaza protiv prašenja, koji se moraju nanositi isključivo na dobro odležali beton, transparentni DS-CS „Clear Sealer“ može se naneti već nekoliko dana nakon izvođenja betonskog elementa. U slučaju nanošenja na industrijske podove, preporučuje se razređivanje od 30/40% razređivačem Design Systems za prvi sloj, a eventualno drugi sloj nerazređen. U svakom slučaju, ne nanositi proizvod kada na podlozi ima previše vlage ili vode.

POTROŠNJA

Pakovanje od 20 l dovoljno je za oko 100 m^2.

UPOZORENJA

Proizvod DS-CS „Clear Sealer“ koristiti sa odgovarajućim zaštitnim maskama i pazeći da se izbegne kontakt s kožom, očima, sluzokožom itd.; u tom slučaju obilno oprati zahvaćeni deo vodom i sapunom i obratiti se lekaru. Pri radu u zatvorenim prostorijama obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Budući da je proizvod zapaljiv, preporučuje se da se tokom upotrebe ne puši i da se ne koristi u blizini vatre.

Pre upotrebe ovog proizvoda imati u vidu da je on zaptivni premaz (sealer) i da se kao takav ne sme koristiti za rampe koje prelaze zakonom propisane norme, kao ni u drugim različitim okolnostima koje bi u posebnim uslovima okoline mogle naneti štetu trećim licima. Preporučuje se upotreba rukavica i zaštitnih maski za rastvarače. Čuvati van domašaja dece.

PAKOVANJE

Limena kanta od 20 litara.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvođenje prethodnih proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke prouzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it