DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-F
FIBRES EN POLYPROPYLÈNE

DESCRIPTION

Les fibres DS-F sont un produit utilisé principalement pour réduire le retrait plastique du béton, cause principale des micro-fissures. Elles sont également utilisées pour renforcer le béton et augmenter sa résistance à l'usure et aux chocs.

GÉNÉRALITÉS

Un sachet par m^3 de béton	
Matériau	Polypropylène
Couleur	Blanc
Résistance aux acides	Bonne
Résistance aux agents chimiques présents dans les mélanges chimiques	
Résistance à la traction	400÷ 500 MPa

SYSTÈME D'APPLICATION

Les fibres DS-F doivent être ajoutées au béton dans le camion-malaxeur au moment de l'arrivée sur le chantier. Faire malaxer l'ensemble du mélange pendant au moins 5 minutes.

CONDITIONNEMENT

Sachet de 0,9 kg

Longueur de fibre de 18 mm

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it