DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

FORMULATION DE FINITION POLYURÉTHANE, EN DISPERSION AQUEUSE, EN COUCHE MINCE

DESCRIPTION

DS-POLTEC glossy/mat/satin est une formulation à base de résines polyuréthanes aliphatiques, respirante, transparente. Spécifique comme finition anti-rayures dans les systèmes industriels et décoratifs.

Disponible en version brillante, mate et satinée. DS-POLTEC glossy/mat/satin, à faible teneur en COV, respecte la santé des opérateurs. Idéal pour le Green Building.

GÉNÉRALITÉS

DS-POLTEC est un produit à faible teneur en COV (composés organiques volatils). Il présente d'excellentes résistances mécaniques et à l'abrasion. Son épaisseur de film sec est comprise entre 70 - 120 µm. Une fois le durcissement achevé, la surface se présente compacte, résistante, homogène et anti-rayures. Il est pigmentable avec des pâtes en pourcentages variables de 20% à 30%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Produit à 23°C - 7 jours	
Aspect	Liquide
Couleur	Transparent
Rapport de mélange A:B	100:10
Poids spécifique (kg/l)	1,01
Viscosité	22/26 F4
Pot life (min)	45
Résistance à l'abrasion (mg) DIN 53754/ASTMD1044 Taber meule cs 10 1000 tours - 1 kg	15
Séchage complet (h)	12
Recouvrabilité (min)	après 3h, dans les 24h
Durcissement total (jours)	7
Conditionnement (kg)	Composant A : 5 Composant B : 0,5

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du support et de l'air ambiant >10°C

Humidité du support de 3% à 9%

Aérer les locaux en cas d'application en intérieur

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SYSTÈME D'APPLICATION

DS-POLTEC est un produit prêt à l'emploi. Les composants A et B doivent être agités avant l'emploi, puis mélangés ensemble pendant au moins 2 minutes et laissés reposer environ 5 minutes. Le mélange doit s'effectuer à basse vitesse pour ne pas compromettre la formulation. En présence de températures élevées, demander l'additif retardateur DS-POLTEC Late.

L'accessibilité aux piétons après l'application dépend de la température et du renouvellement de l'air. La ventilation est une condition nécessaire pour obtenir les résistances mécaniques maximales du produit DS-POLTEC.

RENDEMENT

70÷120 g/m^2 env. par couche

CONDITIONNEMENT

Composant A : bidon en plastique de 10 kg

Composant B : bouteille en plastique de 3 kg

STOCKAGE

Huit mois dans un endroit sec et non exposé aux agents atmosphériques, à des températures non inférieures à +5°C