DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

PRODUS DE FINISARE POLIURETANIC, ÎN DISPERSIE APOASĂ, CU PELICULĂ SUBȚIRE

DESCRIERE

DS-POLTEC glossy/mat/satin este un produs formulat pe bază de rășini poliuretanice alifatice, respirabil, transparent. Specific ca finisaj antizgâriere în sistemele industriale și decorative.

Disponibil în versiunea lucioasă, mată și satinată. DS-POLTEC glossy/mat/satin, cu conținut redus de VOC, respectă sănătatea operatorilor. Ideal în Green Building.

GENERALITĂȚI

DS-POLTEC este un produs cu conținut redus de VOC (Compuși Organici Volatili). Prezintă rezistențe mecanice și la abraziune excelente. Are o grosime a filmului uscat cuprinsă între 70 - 120 µm. După întărire, suprafața se prezintă compactă, rezistentă, omogenă și antizgâriere. Este pigmentabil cu paste în procente variabile de la 20% la 30%

CARACTERISTICI TEHNICE Produs la 23°C - 7 zile	
Aspect	Lichid
Culoare	Transparent
Raport de amestecare A:B	100:10
Greutate specifică (kg/l)	1,01
Vâscozitate	22/26 F4
Pot life (min.)	45
Rezistență la abraziune (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber disc cs 10 1000 rotații - 1 kg	15
Uscare completă (h)	12
Revopsire (min.)	după 3h, în interval de 24h
Întărire totală (zile)	7
Ambalaj (kg)	Componenta A: 5 Componenta B: 0,5

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura suportului și a mediului >10°C

Umiditatea suportului de la 3% la 9%

Aerisiți încăperile dacă se lucrează în spații închise

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEM DE APLICARE

DS-POLTEC este un produs gata de utilizare. Componentele A și B trebuie agitate înainte de utilizare, apoi amestecate împreună timp de cel puțin 2 minute și lăsate în repaus aproximativ 5 minute. Amestecarea trebuie să se facă la viteză redusă pentru a nu compromite formularea. În prezența temperaturilor ridicate, solicitați aditivul întârzietor DS-POLTEC Late.

Posibilitatea de circulație pietonală după aplicare depinde de temperatură și de schimbul de aer. Ventilația este o condiție necesară pentru obținerea rezistențelor mecanice maxime ale produsului DS-POLTEC.

CONSUM

70÷120 g/m^2 cca. per strat

AMBALARE

Componenta A: Canistră de plastic de 10 kg

Componenta B: Flacon de plastic de 3 kg

DEPOZITARE

Opt luni în mediu uscat și neexpus la agenți atmosferici, la temperaturi nu mai mici de +5°C