DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

FORMULIM FINITURE POLIURETANIKE, I DISPERSUAR NË UJË, ME FILM TË HOLLË

PËRSHKRIMI

DS-POLTEC glossy/mat/satin është një formulim me bazë rrëshirash poliuretanike alifatike, frymëmarrës, transparent. Specifik si finiturë kundër gërvishtjes në sistemet industriale dhe dekorative.

I disponueshëm në versionin me shkëlqim, mat dhe të satinuar. DS-POLTEC glossy/mat/satin, me përmbajtje të ulët VOC, respekton shëndetin e operatorëve. Ideal në Green Building (ndërtimin e gjelbër).

TË PËRGJITHSHME

DS-POLTEC është një produkt me përmbajtje të ulët VOC (Volatile Organic Compounds – përbërje organike të avullueshme). Paraqet rezistenca të shkëlqyera mekanike dhe ndaj gërryerjes. Ka një trashësi të filmit të thatë midis 70 - 120 µm. Pas ngurtësimit, sipërfaqja paraqitet kompakte, rezistente, homogjene dhe kundër gërvishtjes. Mund të pigmentohet me pasta në përqindje që ndryshojnë nga 20% deri në 30%

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE Produkt në 23°C - 7 ditë	
Pamja	I lëngshëm
Ngjyra	Transparent
Raporti i përzierjes A:B	100:10
Pesha specifike (kg/l)	1,01
Viskoziteti	22/26 F4
Pot life (min.)	45
Rezistenca ndaj gërryerjes (mg) DIN 53754/ASTMD1044 Taber disk CS 10 1000 rrotullime - 1 kg	15
Tharja e plotë (h)	12
Rilyerja (min.)	pas 3 h, brenda 24 h
Ngurtësimi i plotë (ditë)	7
Ambalazhimi (kg)	Komponenti A: 5 Komponenti B: 0,5

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura e nënshtresës dhe e ambientit >10°C

Lagështia e nënshtresës nga 3% deri në 9%

Ajrosni lokalet nëse punohet në ambiente të mbyllura

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMI I APLIKIMIT

DS-POLTEC është një produkt gati për përdorim. Komponentët A dhe B duhet të tunden përpara përdorimit, më pas të përzihen së bashku për të paktën 2 minuta dhe të lihen të pushojnë për rreth 5 minuta. Përzierja duhet të bëhet me shpejtësi të ulët për të mos cenuar formulimin. Në prani të temperaturave të larta kërkoni aditivin vonues DS-POLTEC Late.

Kalueshmëria në këmbë pas aplikimit varet nga temperatura dhe nga qarkullimi i ajrit. Ajrosja është kusht i domosdoshëm për të përftuar rezistencat maksimale mekanike të produktit DS-POLTEC.

RENDIMENTI

70÷120 g/m^2 afërsisht për shtresë

AMBALAZHIMI

Komponenti A: Bidon plastik prej 10 kg

Komponenti B: Shishe plastike prej 3 kg

MAGAZINIMI

Tetë muaj në ambient të thatë dhe të paekspozuar ndaj agjentëve atmosferikë, me temperatura jo më të ulëta se +5°C