DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-R
AGENT DE DÉMOULAGE EN POUDRE

DESCRIPTION

L'agent de démoulage DS-R est un composé de poudres hydrofuges, d'oxydes et d'autres additifs, créé pour la réalisation de sols en béton imprimé. Il est utilisé principalement pour deux fonctions : la première est d'empêcher les moules en caoutchouc d'adhérer au béton durci en surface avec le produit DS-H encore frais, l'autre est de donner un effet vieilli d'une autre couleur par rapport au béton durci en surface, recréant ainsi un effet pierre.

GÉNÉRALITÉS

Produit disponible en 15 coloris standard. L'agent de démoulage DS-R présente une excellente résistance aux rayons UV.

Assurément le meilleur produit à utiliser en extérieur, par exemple : allées, routes, trottoirs, terrasses, plages de piscine, rampes, places, centres commerciaux et industriels, et tout autre lieu nécessitant un revêtement de sol beau, résistant dans le temps, unique et personnalisable. Conserver le produit à des températures supérieures à 5°C.

SYSTÈME D'APPLICATION

Mélanger le produit avant l'emploi. Épandre le DS-R par saupoudrage de manière uniforme sur la surface de béton préalablement colorée avec DS-H. Nettoyer le sol quelques jours après le coulage et la réalisation du motif, selon les températures de saison, qui peuvent faire varier ce délai du lendemain à quatre jours après le coulage, en lavant au nettoyeur haute pression et en veillant au nettoyage des interstices. Ne pas l'appliquer sur la surface en cas de pluie ou en phase de ressuage (remontée de l'eau), ni à des températures inférieures à 5°C. Ne pas lisser la surface avec des outils après l'épandage du produit. Le produit DS-R, appliqué sur le durcisseur de surface plus ou moins humide, peut créer des effets vieillis différents.

RENDEMENT

Un emballage suffit pour environ 100 m^2.

AVERTISSEMENTS

Le produit doit être utilisé avec des masques appropriés et en veillant à éviter le contact avec la peau, les yeux, les muqueuses, etc. Dans ce cas, laver abondamment la partie touchée à l'eau et au savon et consulter un médecin. En cas de travaux dans des locaux fermés, assurer une ventilation adéquate. L'usage de gants et de masques de protection est recommandé. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Seau en plastique de 12,60 kg.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it