DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية MASBETON

الوصف

المنتج MASBETON أبيض اللون وجاهز للاستخدام، عالي الجودة جداً، قابل للاستخدام في الداخل والخارج، ويتكوّن من رمل ذي تدرج حبيبي مضبوط وأسمنت وروابط هيدروليكية وبوليمرات خاصة تنظّم قابليته للتشغيل وتحدد سيولته.

يتميز المنتج بخصائص ميكانيكية ممتازة تسمح بمرور المركبات عليه.

معلومات عامة

المادة جاهزة للاستخدام، ولا يلزم استخدام منتجات إضافية. والخاصية الأساسية التي يتميز بها MASBETON هي سهولة التحضير والتطبيق، والتي، مع الجفاف المضبوط، تسمح في معظم الأحيان بتسوية مثالية للسطح، سواء في الداخل أو في الخارج.

يتطلب المنتج MASBETON بضعة سنتيمترات من السمك فقط، ويسمح بتنفيذ أرضيات مطبوعة، وبتأثير غيمي، ومسحوبة بالمالج، ومصقولة، وبنمط الكوتشوبيستو (cocciopesto)، وبنمط micro-topp، وspray-deck، ومعالجة بالأحماض، وBasFloor، وغيرها.

نظام التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بسمك يبدأ من 1,5 cm فقط وحتى حوالي 8/10 cm.

يجب أن يكون السطح صلباً وسليماً تماماً ونظيفاً وخالياً من بقع الزيوت والدهانات وغيرها، وفي حالة وجود تشققات دقيقة تُسدّ بخليط أسمنتي (مكوّن من أسمنت و20 Polimero مع ماء ورمل وشبكة اصطناعية). يمكن وضع المنتج MASBETON أيضاً على الرخام والسيراميك والأرضيات المطبوعة القديمة وغيرها، وفي هذه الحالات بعد التطبيق المسبق لمنتجنا 20 Polimero بطريقة الطري على الطري، بخلط جزأين (2) من الماء مع 1,5 جزء من 20 Polimero وإضافة الأسمنت إلى الخليط حتى الحصول على رَوبة أسمنتية سائلة، تُفرد على الخرسانة المبلّلة جيداً مسبقاً ولكن دون تجمّع للماء. أو يُطبَّق قبل 12 ساعة منتج 280 Uni-Primer New الذي يسمح بتثبيت الأرضية الجديدة على السطح التحتي.

بعد تطبيق المنتج على السطح، يُرش فوقه غشاء رقيق من الماء ويُملَّس بالمالج الفولاذي (المالج الأمريكي).

يمكن تلوين المنتج MASBETON، أثناء الخلط، بأكسيد اصطناعي على شكل مسحوق، للحصول على جميع الدرجات اللونية المطلوبة. أو يمكن نثر مادة التقسية الملوّنة Corpav فوقه. وإذا استُخدم للأرضيات المصقولة، يمكن صقل الطبقة المنفّذة بهذا المنتج بعد 3/4 أيام من الجفاف حسب درجات الحرارة. بعد مرحلة الصقل الأولى، يُملأ السطح بالمعجون لإزالة أي مسامية، ثم يُشرع في تلميع الأرضية المنفَّذة.

في حالة تنفيذ الأرضية المطبوعة، تُطبَّق مادة فاصلة تمنع التصاق القوالب بـ MASBETON؛ ويمكن أن تكون المادة الفاصلة إما DS-R (مسحوق) أو Re-Color (سائل).

خلطة MASBETON:

الاستهلاك: 21 kg/m^2 لسمك 1,5 cm

- 25 kg من منتج Masbeton
- أكسيد اصطناعي عند الحاجة
- حوالي 5,5 l من الماء، حتى الوصول إلى القوام اللدن المطلوب.

بعد جفاف الأرضية يمكن تطبيق أنواع مختلفة من المنتجات التي تحمي الأرضية من العوامل الجوية والبقع بمختلف أنواعها. ويمكن أن تكون المنتجات المطبَّقة: راتنج الميثاكريليك DS-CS، أو مواد طاردة للماء، أو راتنجات بولي يوريثان مثل DS-POLTEC.

تحذيرات

لا يُطبَّق المنتج عند درجات حرارة محيطة أقل من +5°C أو أعلى من 35°C

يُوصى باستخدام المنتج من قبل المحترفين فقط.

العبوة

كيس سعة 25 kg

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it