DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT MASBETON

BESCHREIBUNG

Das Produkt MASBETON ist weiß, gebrauchsfertig, von höchster Qualität, im Innen- und Außenbereich einsetzbar und besteht aus Sand mit kontrollierter Körnung, Zement, hydraulischen Bindemitteln und speziellen Polymeren, die seine Verarbeitbarkeit regulieren und seine Fließfähigkeit bestimmen.

Das Produkt besitzt ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die seine Befahrbarkeit ermöglichen.

ALLGEMEINES

Das Material ist gebrauchsfertig; die Verwendung zusätzlicher Produkte ist nicht erforderlich. Das wesentliche Merkmal, das MASBETON auszeichnet, ist die einfache Zubereitung und Verarbeitung, die in Verbindung mit einer kontrollierten Trocknung fast immer eine perfekte Nivellierung der Oberfläche ermöglicht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Das Produkt MASBETON benötigt nur wenige Zentimeter Dicke und ermöglicht die Herstellung von gestempelten, gewolkten, gespachtelten und geschliffenen Böden, Böden in Cocciopesto-Optik, in Micro-Topp-Optik, Spray-Deck, säurebehandelten Böden, BasFloor usw.

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Produkt kann bereits ab einer Dicke von nur 1,5 cm bis zu etwa 8/10 cm aufgebracht werden.

Die Oberfläche muss absolut fest und gesund sowie sauber und frei von Öl- und Farbflecken usw. sein; vorhandene Mikrorisse sind mit einer Zementmischung (bestehend aus Zement, Polimero 20 plus Wasser, Sand und Kunststoffgewebe) zu schließen. Das Produkt MASBETON kann auch auf Marmor, Keramik, alten Stempelböden usw. verlegt werden; in diesen Fällen nach vorherigem Auftragen unseres Produkts Polimero 20 nass in nass, wobei 2 Teile Wasser mit 1,5 Teilen Polimero 20 gemischt werden und der Mischung Zement zugegeben wird, bis eine dünnflüssige Zementschlämme entsteht; diese auf den zuvor gut angefeuchteten Beton, jedoch ohne stehendes Wasser, aufbringen. Alternativ 12 Stunden vorher das Produkt Uni-Primer 280 New auftragen, das den neuen Boden mit dem Untergrund verbindet.

Nach dem Aufbringen des Produkts auf die Oberfläche einen dünnen Wasserfilm aufsprühen und mit der Glättkelle glätten.

Das Produkt MASBETON kann beim Anmischen mit synthetischem Oxidpulver eingefärbt werden, um alle gewünschten Farbtöne zu erhalten. Alternativ kann das farbige Hartstoffeinstreumittel Corpav darauf aufgestreut werden. Bei Verwendung für geschliffene Böden kann der mit diesem Produkt hergestellte Estrich nach 3/4 Tagen Trocknung, je nach Temperatur, geschliffen werden. Nach dem ersten Schleifgang die Oberfläche spachteln, um eventuelle Poren zu schließen, und anschließend die Fläche polieren.

Bei der Herstellung eines Stempelbodens Trennmittel aufbringen, das ein Anhaften der Stempel am MASBETON verhindert; als Trennmittel kann sowohl DS-R (Pulver) als auch Re-Color (flüssig) verwendet werden.

Mischung MASBETON:

Verbrauch: 21 kg/m² bei 1,5 cm Dicke

- 25 kg Produkt Masbeton
- Synthetisches Oxid, falls erforderlich
- ca. 5,5 l Wasser, bis zur erforderlichen plastischen Konsistenz.

Auf den trockenen Boden können verschiedene Produkte aufgetragen werden, die den Boden vor Witterungseinflüssen und Flecken verschiedenster Art schützen. Folgende Produkte können aufgetragen werden: Methacrylatharz DS-CS, Hydrophobierungsmittel, Polyurethanharze wie DS-POLTEC.

WARNHINWEISE

Das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen unter + 5°C oder über 35 °C auftragen

Die Verwendung des Produkts wird ausschließlich Fachleuten empfohlen.

VERPACKUNG

Sack zu 25 kg

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.