DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE MASBETON

DESCRIPTION

Le produit MASBETON est de couleur blanche, prêt à l'emploi, de très haute qualité, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur ; il est constitué de sable à granulométrie contrôlée, de ciment, de liants hydrauliques et de polymères spéciaux qui en régulent l'ouvrabilité et en définissent la fluidité.

Le produit possède d'excellentes caractéristiques mécaniques qui le rendent carrossable.

GÉNÉRALITÉS

Le matériau est prêt à l'emploi, l'utilisation de produits complémentaires n'est pas nécessaire. La caractéristique fondamentale qui distingue le MASBETON est sa facilité de préparation et d'application qui, associée à un séchage contrôlé, permet presque toujours un nivellement parfait de la surface, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le produit MASBETON ne requiert que quelques centimètres d'épaisseur et permet de réaliser des sols imprimés, nuagés, spatulés, polis, type cocciopesto, type micro-topp, spray-deck, acidifiés, BasFloor, etc.

SYSTÈME D'APPLICATION

Il est possible d'appliquer le produit dès 1,5 cm d'épaisseur seulement et jusqu'à environ 8/10 cm.

La surface devra être absolument solide et saine, propre, sans taches d'huile, de peinture, etc. ; en cas de microfissures, les reboucher avec un mélange cimentaire (composé de ciment, de Polimero 20 plus eau, de sable et d'un treillis synthétique). Le produit MASBETON peut également être posé sur marbres, céramiques, anciens sols imprimés, etc. ; dans ces cas, après application préalable de notre produit Polimero 20 frais sur frais, en mélangeant 2 parts d'eau avec 1,5 part de Polimero 20 et en ajoutant du ciment au mélange jusqu'à obtenir une barbotine fluide, à étaler sur le béton préalablement bien mouillé mais sans stagnation d'eau. Ou bien appliquer 12 heures avant le produit Uni-Primer 280 New, qui permet de fixer le nouveau sol au support.

Une fois le produit appliqué sur la surface, pulvériser par-dessus un fin voile d'eau et lisser à la lisseuse en acier.

Le produit MASBETON peut être coloré, au moment du gâchage, avec de l'oxyde synthétique en poudre, de manière à obtenir toutes les teintes souhaitées. Ou bien on peut saupoudrer par-dessus le durcisseur de surface coloré Corpav. S'il est utilisé pour des sols polis, la chape réalisée avec ce produit peut être poncée après 3/4 jours de séchage, selon les températures. Après la première phase de ponçage, mastiquer la surface pour éliminer les éventuelles porosités, puis procéder au lustrage de l'ouvrage.

En cas de réalisation d'un sol imprimé, appliquer un agent de démoulage, qui empêchera les moules d'adhérer au MASBETON ; l'agent de démoulage peut être aussi bien le DS-R (en poudre) que le Re-Color (liquide).

Gâchage du MASBETON :

Consommation : 21 kg/m^2 pour 1,5 cm d'épaisseur

- 25 kg de produit Masbeton
- Oxyde synthétique si nécessaire
- Environ 5,5 l d'eau, jusqu'à obtention de la consistance plastique nécessaire.

Une fois le sol sec, on peut appliquer différents types de produits qui protègent le sol des agents atmosphériques et des taches de toute nature. Les produits à appliquer peuvent être : la résine méthacrylique DS-CS, des hydrofuges, des résines polyuréthanes type DS-POLTEC.

AVERTISSEMENTS

Ne pas appliquer le produit à des températures ambiantes inférieures à +5°C ou supérieures à 35°C

L'utilisation du produit est réservée aux seuls professionnels.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.